

ICS 17.180.99

N 30

备案号：65258—2018

HG

# 中华人民共和国化工行业标准

HG/T 5507—2018

## 光学功能薄膜 液晶显示背光模组用上扩散膜

Optical functional films—

Top diffusion film for liquid crystal display (LCD) backlight unit

2018-10-22 发布

2019-04-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

## 前　　言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国石油和化学工业联合会提出。

本标准由全国光学功能薄膜材料标准化技术委员会（SAC/TC431）归口。

本标准起草单位：宁波激智科技股份有限公司、合肥乐凯科技产业有限公司、宁波江北激智新材料有限公司、宁波高智创新科技开发有限公司、中科院宁波材料所、宁波激智创新材料研究院有限公司、浙江大学宁波理工学院、象山激智新材料有限公司。

本标准主要起草人：张彦、李刚、唐海江、秦全荣、刘志鹏、崔钧、顾春红、钟国伦。

# 光学功能薄膜

## 液晶显示背光模组用上扩散膜

### 1 范围

本标准规定了液晶显示背光模组用上扩散膜的产品结构、要求、试验方法、检验规则、标识、包装、贮存及运输。

本标准适用于液晶显示背光模组用上扩散膜。

### 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 2410 透明塑料透光率和雾度的测定

GB/T 6739 色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度

GB/T 9286 色漆和清漆 漆膜的划格试验

GB/T 25255 光学功能薄膜 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）薄膜 拉伸性能测定方法

GB/T 25257 光学功能薄膜 翘曲度测定方法


GB/T 27584 光学功能薄膜 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）薄膜 受热后尺寸变化测定方法

GB/T 33398 光学功能薄膜 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）薄膜 表面电阻测试方法

GB/T 33399 光学功能薄膜 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）薄膜 厚度测试方法

### 3 产品结构

光学功能薄膜液晶显示背光模组用上扩散膜的产品结构如图1所示。



说明：

1——光扩散层；

2——PET 基膜；

3——防粘连层。

图1 光学功能薄膜液晶显示背光模组用上扩散膜产品结构示意图

## 4 要求

### 4.1 光学性能和物理性能要求

产品的性能指标应达到表 1 的规定。

表 1 光学性能和物理性能要求

检 验 项 目			单 位	检 验 指 标
光学性能	透光率		%	≥90
	雾度		%	≤90
物理性能	厚度及厚度极差	≤75	μm	标称值±5
		>75	μm	标称值±10
	拉伸强度 (TD, MD)		MPa	≥140
	断裂伸长率 (TD, MD)		%	≥60
	热收缩率	MD	%	≤1.5
		TD	%	≤1.0
	表面电阻		Ω	<1.0×10 <sup>12</sup>
	附着力		—	0 级
	铅笔硬度		—	≥HB

### 4.2 表观质量要求

扩散膜的表观质量应符合表 2 的要求。外观类缺陷以背光模组不可见为最终判定。

表 2 表观质量要求

序号	缺陷名称	分 类	判 定 标 准
1	划 伤	—	$L \leq 2 \text{ mm}$ 及 $W \leq 0.05 \text{ mm}$
2	点 缺陷	异物、白点	“ $0.1 \text{ mm} \leq \Phi \leq 0.15 \text{ mm}$ ” $\leq 2 \text{ 个}/\text{m}$ “ $\Phi > 0.15 \text{ mm}$ ” 不允许
		黑点	“ $\Phi \leq 0.15 \text{ mm}$ ” $\leq 1 \text{ 个}/\text{m}$ “ $\Phi > 0.15 \text{ mm}$ ” 不允许
3	脏 污	—	不允许有无法粘除的脏污
4	翘 曲 度	—	$\leq 2 \text{ mm}$

注：Φ 指点缺陷的直径，若不规则则为缺陷的长径；L 指划伤的长度；W 指划伤的宽度。

### 4.3 收卷质量要求

整轴薄膜收卷应平整、松紧一致、收卷整齐，端面整齐度 $\leq 5 \text{ mm}$ 。

### 4.4 耐候性要求

经高温试验、低温试验、高温高湿老化性能测定试验、冷热循环试验后的产品质量指标需满足表 3 的要求。

表 3 耐候性要求

序号	检验项目	检 验 指 标
1	高温试验	$\Delta T \leq 3\%$ , $\Delta H \leq 3\%$ 试验后: 铅笔硬度 $\geq HB$ , 附着力 0 级, 翘曲度 $\leq 4\text{ mm}$
2	低温试验	
3	高温高湿老化性能测定试验	
4	冷热循环试验	

注:  $\Delta T$  代表试验前后的透光率的变化率;  $\Delta H$  代表试验前后的雾度的变化率。

## 5 试验方法

### 5.1 试验条件和取样

5.1.1 去掉整轴薄膜包装后, 从薄膜片尾裁取全宽幅膜长约 2 m, 作为被测试样本。

5.1.2 样品测试前在 5.1.3 的条件下平衡放置 2 h。

5.1.3 在温度为  $23\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$  及相对湿度为  $50\% \pm 5\%$  的环境下执行本测试。

### 5.2 光学性能和物理性能

#### 5.2.1 透光率和雾度

按 GB/T 2410 中规定的方法测定。

#### 5.2.2 厚度及厚度极差

按 GB/T 33399 中规定的方法测定。

#### 5.2.3 拉伸强度和断裂伸长率

按 GB/T 25255 中规定的方法测定。

#### 5.2.4 热收缩率

按 GB/T 27584 中规定的方法测定。

#### 5.2.5 表面电阻

按 GB/T 33398 中规定的方法测定。

#### 5.2.6 附着力

按 GB/T 9286 中规定的方法测定。

#### 5.2.7 硬度

按 GB/T 6739 中规定的方法测定。

### 5.3 收卷质量和表观质量

#### 5.3.1 收卷质量

以目测、手感等检查方法进行试验, 且应符合 4.3 的要求。

### 5.3.2 表观质量

**5.3.2.1** 取被测试样全幅宽膜长约1m作为样片，在三波长日光灯下目视检验样片的外观质量。眼睛与产品的距离25cm±10cm，白灯光线应均匀，光照度为1500lux~2000lux。

**5.3.2.2** 将扩散膜平放在背光模组上，眼睛视线与产品距离25cm±10cm成0°~45°进行观察，背光光线应均匀，光照度为2000lux~3500lux。如图2所示。




图2 目视检测示意图

**5.3.2.3** 扩散膜的点缺陷和刮伤结合金相光学显微镜进行观察。

### 5.3.2.4 翘曲度

按GB/T 25257中规定的方法测定。

## 5.4 耐候性试验

### 5.4.1 高温试验

取3片~5片A4试样，将恒温鼓风干燥箱（温度精度±0.5℃）温度设定为85℃。达到设定温度后，将试样放置于箱内，恒温500h后取出，在5.1.3的环境下平衡2h后测试透光率 $T_f$ 、雾度 $H_f$ 。按照公式(1)计算透光率变化率 $\Delta T$ ，按照公式(2)计算雾度变化率 $\Delta H$ ：

$$\Delta T/\% = \frac{T_0 - T_f}{T_0} \times 100 \quad \dots\dots\dots \quad (1)$$

$$\Delta H/\% = \frac{H_f - H_0}{H_0} \times 100 \quad \dots\dots\dots \quad (2)$$

式中：

$\Delta T$ ——测试前后薄膜的透光率变化率；

$T_0$ ——测试前薄膜的透光率；

$T_f$ ——测试后薄膜的透光率；

$\Delta H$ ——测试前后薄膜的雾度变化率；

$H_f$ ——测试后薄膜的雾度；

$H_0$ ——测试前薄膜的雾度。

### 5.4.2 低温试验

取3片~5片A4试样，将恒温鼓风干燥箱（温度精度±0.5℃）温度设定为-40℃。达到设定温度后，将试样放置于箱内，恒温500h后取出，在5.1.3的环境下平衡2h后测试透光率 $T_f$ 、雾度 $H_f$ 。 $\Delta T$ 与 $\Delta H$ 的计算见公式(1)、公式(2)。

### 5.4.3 高温高湿老化性能测定试验

取3片~5片A4试样，将恒温鼓风干燥箱（温度精度±0.5℃）温度设定为65℃、相对湿度设

定为 95 %。达到设定条件后，将试样放置入箱内，恒温 500 h 后取出，在 5.1.3 的环境下平衡 2 h 后测试透光率  $T_f$ 、雾度  $H_f$ 。 $\Delta T$  与  $\Delta H$  的计算见公式（1）、公式（2）。

#### 5.4.4 冷热循环试验

取 3 片～5 片 A4 试样，使用冷热冲击试验箱（温度精度  $\pm 0.5$  °C，相对湿度精度  $\pm 2.5$  %），将样片放置于箱内，将恒温恒湿箱设定为低温 -40 °C、30 min，高温 65 °C、30 min。循环 200 次后结束试验，取出试样，在 5.1.3 的环境下平衡 2 h 后测试透光率  $T_f$ 、雾度  $H_f$ 。 $\Delta T$  与  $\Delta H$  的计算见公式（1）、公式（2）。

### 6 检验规则

#### 6.1 出厂检验

由供方质量检验部门按照表 4 规定的检验频次进行检验，合格后方可出厂。

表 4 出厂检验

检验项目	检验频次
透光率、雾度、厚度、厚度极差、表面电阻、附着力、硬度、表观质量、收卷质量	每 轴
拉伸强度、断裂伸长率、热收缩率	每 6 个 月
耐候性	每 6 个 月

#### 6.2 型式检验

型式检验应包含本标准规定的全部测试项目。

产品有下列情形之一时，应进行型式检验：

- a) 新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；
- b) 长期正常生产时，每年进行一次；
- c) 原材料、设备、工艺有较大改变时；
- d) 产品停产时间达 30 天，恢复生产时；
- e) 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；
- f) 质量监督机构提出检验要求时。

#### 6.3 抽样

型式检验的样品从出厂检验合格的样品中抽取，抽取 3 轴。

#### 6.4 判定

产品的各项指标检验，若样本单位的检验结果符合本标准的规定，则判定合格。当检验结果中有一项不符合要求时，可重新抽样，对不合格项抽取两个样本单位进行复检，复检结果合格则判定该批产品为合格，复检结果仍有不合格时整批判定为不合格。

#### 6.5 验收

需方有权按本标准的规定进行产品验收，经检验合格的产品应予以接收。若经检验有不合格项目，则应加倍取样进行复检，以复检结果为准。

## 7 标识、包装、贮存及运输

### 7.1 标识

产品的外包装上应注明下列内容：产品名称、商标、型号、厚度、宽度、长度、轴芯、净重、附加信息、生产日期、轴号、物流号、生产厂家、小心轻放、防潮防晒等内容和标识。标识并应符合 GB/T 191 的规定。

产品的内包装上应注明下列内容：产品名称、执行标准、产品型号、轴号、规格、长度、涂层、面积、净重、生产日期、班次。

### 7.2 包装

产品包装以轴为最小包装单位。包装用轴芯、塑料薄膜、纸箱等包装材料应能保证使用要求，卷尾用胶带粘贴，膜卷用塑料薄膜包装，然后轴芯两端安装塑料堵头和木挡板，内附干燥剂，外包装采用纸箱装。包装应能保证产品安全运输的需要，符合 GB/T 191 的规定，注明产品标识号，并附产品合格证。

### 7.3 贮存

产品应保持原封装，横放保存。产品保存在温度  $22^{\circ}\text{C} \pm 12^{\circ}\text{C}$ 、相对湿度  $60\% \pm 20\%$  的环境中。  
自产品生产之日起，在本标准规定条件下运输、贮存和使用，产品保质期为 12 个月。

### 7.4 运输

产品在运输过程中不得受日晒、雨淋和剧烈震动的侵害。

---

中华人民共和国

化工行业标准

光学功能薄膜

液晶显示背光模组用上扩散膜

HG/T 5507—2018

出版发行：化学工业出版社

(北京市东城区青年湖南街 13 号 邮政编码 100011)

北京科印技术咨询服务公司海淀数码印刷分部

880mm×1230mm 1/16 印张 3/4 字数 17 千字

2019 年 3 月北京第 1 版第 1 次印刷

书号：155025 · 2598

---

购书咨询：010-64518888

售后服务：010-64518899

网址：<http://www.cip.com.cn>

凡购买本书，如有缺损质量问题，本社销售中心负责调换。

---

定价：14.00 元

版权所有 违者必究