

ICS 87. 040
G 51

HG

中华人民共和国化工行业标准

HG/T 5779—2020

热转印粉末涂料

Heat transfer powder coatings

2020-12-09 发布

2021-04-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前　　言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国石油和化学工业联合会提出。

本标准由全国涂料和颜料标准化技术委员会（SAC/TC5）归口。

本标准起草单位：佛山市涂亿装饰材料科技有限公司、福建万安实业集团有限公司、浙江双金粉末涂料有限公司、老虎表面技术新材料（苏州）有限公司、江门市力昌新材料有限公司、沈阳三氏化工涂料有限公司、科威嘉粉末涂料（天津）股份有限公司、山东圣士达机械科技股份有限公司、上海昕特玛化学品有限公司、浙江超浪新材料有限公司、中海油常州涂料化工研究院有限公司、广州擎天材料科技有限公司、辽宁雅佳新型节能高分子材料有限公司、安徽永利新材料科技有限公司、巨野金华塑粉有限公司、廊坊中模特种设备有限公司、佛山市南海区里水俊美琪装饰材料厂、德汇新材料科技南通有限公司、合肥科泰粉体材料有限公司、广东睿智环保科技有限责任公司、浙江喜泽荣制漆有限公司、烟台东辉粉末设备有限公司、成都信达高分子材料有限公司、陕西蓝晨新材料研发有限公司。

本标准主要起草人：吴延军、顾辉旗、杨庆伟、黄文、刘伟、骆飚、蔡泽坚、翁安贤、王佩国、刁书才、罗亨文、李勇、李长坤、余利军、谭泽洪、王人合、汪财运、朱华、周思聪、王文军、潘双喜、王树波、陈君、钟光、王瑞瑾。

热转印粉末涂料

1 范围

本标准规定了热转印粉末涂料的产品分类、标记及示例、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存和质量保证书。

本标准适用于在热转印工艺下具有图案转移功能的热固性粉末涂料。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 1732 漆膜耐冲击测定法
- GB/T 1735—2009 色漆和清漆 耐热性的测定
- GB/T 1766—2008 色漆和清漆 涂层老化的评级方法
- GB/T 1768—2006 色漆和清漆 耐磨性的测定 旋转橡胶砂轮法
- GB/T 1771—2007 色漆和清漆 耐中性盐雾性能的测定
- GB/T 1865—2009 色漆和清漆 人工气候老化和人工辐射曝露 滤过的氙弧辐射
- GB/T 3186 色漆、清漆和色漆与清漆用原材料 取样
- GB/T 5237.4—2017 铝合金建筑型材 第4部分：喷粉型材
- GB/T 6682—2008 分析实验室用水规格和试验方法
- GB/T 6739—2006 色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度
- GB/T 6742—2007 色漆和清漆 弯曲试验（圆柱轴）
- GB/T 8170—2008 数值修约规则与极限数值的表示和判定
- GB/T 9271—2008 色漆和清漆 标准试板
- GB/T 9274—1988 色漆和清漆 耐液体介质的测定
- GB/T 9278 涂料试样状态调节和试验的温湿度
- GB/T 9286—1998 色漆和清漆 漆膜的划格试验
- GB/T 9750 涂料产品包装标志
- GB/T 9753—2007 色漆和清漆 杯突试验
- GB/T 9754—2007 色漆和清漆 不含金属颜料的色漆漆膜的20°、60°和85°镜面光泽的测定
- GB/T 9761—2008 色漆和清漆 色漆的目视比色
- GB/T 10125—2012 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验
- GB/T 13452.2—2008 色漆和清漆 涂层厚度的测定
- GB/T 13491—1992 涂料产品包装通则
- GB/T 13893—2008 色漆和清漆 耐湿性的测定 连续冷凝法
- GB/T 16995—1997 热固性粉末涂料在给定温度下胶化时间的测定
- GB/T 21782.3—2008 粉末涂料 第3部分：液体置换比重瓶法测定密度
- GB/T 21782.5—2010 粉末涂料 第5部分：粉末空气混合物流动性的测定
- GB/T 21782.13—2009 粉末涂料 第13部分：激光衍射法分析粒度

- GB/T 26704—2011 铅笔
 GB/T 30647—2014 涂料中有害元素总含量的测定
 GB/T 30786—2014 色漆和清漆 腐蚀试验用金属板涂层划痕标记导则
 GB 30981 工业防护涂料中有害物质限量
 GB/T 31586.2—2015 防护涂料体系对钢结构的防腐蚀保护 涂层附着力/内聚力(破坏强度)
 的评定和验收准则 第2部分：划格试验和划叉试验
 GB/T 37356 色漆和清漆 涂层目视评定的光照条件和方法

3 产品分类、标记及示例

3.1 产品分类

3.1.1 根据使用环境，热转印粉末涂料分为内用和外用两种类型，见表1。

表1 热转印粉末涂料使用环境与粉末类型

使用环境	热转印粉末涂料类型
内用	主要成膜物为聚酯/环氧型、丙烯酸/环氧型等
外用 ^a	主要成膜物为聚酯型、聚氨酯型、丙烯酸型、丙烯酸/聚酯型等

^a 外用热转印粉末涂料可用于内用。

3.1.2 根据涂层外观效果，热转印粉末涂料分为平面粉末涂料、纹理粉末涂料和特殊效果粉末涂料。

3.1.3 根据涂层的光泽值，平面热转印粉末涂料分为低光型、平光型和高光型。

3.1.4 根据涂层的耐候性能，热转印粉末涂料分为Ⅰ类和Ⅱ类。

3.2 标记及示例

热转印粉末涂料标记按产品名称、外观效果、本标准编号、颜色代号的顺序表示。

示例：

聚酯型热转印粉末涂料类型、涂层具砂纹外观、颜色代号为RAL9016的户外用热转印粉末涂料标记为：

户外聚酯砂纹热转印粉末涂料 HG/T 5779—RAL9016

4 要求

产品性能应符合表2的要求。

表2 产品性能要求

项 目	指 标								
	内 用	外 用							
热转印 粉末涂料	粉末外观	色泽均匀、干燥松散，无结块或结团现象							
	粒径分布/ μm	商定							
	密度/(g/cm^3)	1.00~1.80							
	胶化时间/s	商定							
	流动性/g	120~180							
	重金属含量/(mg/kg)	<table border="1"> <tr><td>铅 (Pb)</td><td>≤ 200</td></tr> <tr><td>镉 (Cd)</td><td>≤ 100</td></tr> <tr><td>6价铬 (Cr^{+6})</td><td>≤ 200</td></tr> <tr><td>汞 (Hg)</td><td>≤ 200</td></tr> </table>	铅 (Pb)	≤ 200	镉 (Cd)	≤ 100	6价铬 (Cr^{+6})	≤ 200	汞 (Hg)
铅 (Pb)	≤ 200								
镉 (Cd)	≤ 100								
6价铬 (Cr^{+6})	≤ 200								
汞 (Hg)	≤ 200								
涂层外观	正常								
光泽 ^a (60°) /单位值	商定								
热转印 前涂层	铅笔硬度 ^b (擦伤)	$\geq \text{H}$							
	耐磨性 (1 000 g/1 000 r) /mg	≤ 60							
	耐高低温交变试验 (10 次循环)	—							
	耐碱性 [5% (质量分数) 氢氧化钠溶液, 168 h]	无异常；划格试验 ≤ 1 级							
	耐酸性 [3% (质量分数) 盐酸溶液, 168 h]	无异常							
	耐人工气候老化性	I类							
		— 500 h, 变色 ≤ 2 级, 失光 ≤ 2 级, 无粉化、起泡、开裂、剥落等异常现象							
	II类	— 1 000 h, 变色 ≤ 2 级, 失光 ≤ 2 级, 无粉化、起泡、开裂、剥落等异常现象							
热转印 后涂层	颜色、图案一致性	颜色、图案应与有关方商定的参比样相符							
	转印纸(膜)脱涂性	涂层表面应光洁, 无油墨造成的雾痕, 直角边无纸纤维或纸屑残留							
	光泽 (60°) /单位值	商定							
	耐烘烤性	无起泡, 无开裂; 变色 ≤ 1 级, 失光 ≤ 2 级							
	附着力/级	干							
		— ≤ 1 ; 试验区域无起泡、脱落、颜色明显 变化、明显失光等涂层病态现象							
	弯曲试验/mm	≤ 3 或商定							
	杯突试验/mm	≥ 5 或商定							
	耐冲击性 (正冲) /cm	50							
	连续冷凝试验 (500 h)	— 无异常							
	耐洗涤剂性	无异常							
	耐盐雾性 ^c	底材为钢板							
		500 h, 划痕处单向腐蚀蔓延 ≤ 2.0 mm, 未划痕区不起泡、不生锈、不开裂、不剥落							
	底材为铝板	1 000 h, 划痕处单向腐蚀蔓延 ≤ 4.0 mm, 未划痕区不起泡、不生锈、不开裂、不剥落							

^a 透明、半透明的热转印粉末涂料产品除外。^b 含有砂纹、立体纹理粉的热转印粉末涂料产品除外。^c 试验底材由有关方商定。

5 试验方法

5.1 取样

按 GB/T 3186 的规定取样，也可按商定方法取样。取样量根据检验需要确定。

5.2 试验环境

除另有规定外，试板的状态调节、试验的温度和相对湿度应符合 GB/T 9278 的规定。

5.3 试板的制备

5.3.1 底材及底材处理

除另有规定外，检验用底材材质见表 3，尽可能选用与实际使用相同类型的材料作为试验的底材。钢板、马口铁板的材质和处理应符合 GB/T 9271—2008 的要求，铝板的材质和处理应按 GB/T 5237.4—2017 附录 A 中 A.1 的规定进行。耐盐雾性试验用底材为钢板，除按 GB/T 9271—2008 的规定处理外，还需经磷化处理，经磷化处理后的磷化板按 GB/T 1771—2007 进行 2 h 盐雾试验应无破坏。耐盐雾性仲裁检验采用由双方商定的经磷化、钝化处理后的冷轧钢板。商定的底材材质类型和底材处理方法应在检验报告中注明。

5.3.2 制板要求

除另有规定外，按表 3 的规定进行制板。采用与本标准规定不同的试板制备方法，应在检验报告中注明。涂层厚度的测试按 GB/T 13452.2—2008 的规定进行。

表 3 制板要求

检 验 项 目		底 材 类 型	底 材 尺 寸 / mm	涂 装 要 求
热转印前涂层	涂层外观、光泽	钢板	150×70×(0.8~1.2)	静电喷涂 1 道，干膜厚度 60 μm~70 μm。按粉末涂料供应商提供的固化条件，将喷涂好的试板放入鼓风恒温干燥箱中进行固化。在 GB/T 9278 规定的条件下进行状态调节至少 16 h 后，按有关检验方法进行性能测试。
	铅笔硬度、耐高低温交变试验、耐碱性、耐酸性、耐人工气候老化性	铝板或商定	150×70×(0.8~1.2)	
	耐磨性		直径 100	
热转印后涂层	弯曲试验	马口铁板	120×50×(0.2~0.3)	静电喷涂 1 道，干膜厚度 60 μm~70 μm。按粉末涂料供应商提供的固化条件，将喷涂好的试板放入鼓风恒温干燥箱中进行固化。固化后使用热转印机等处理方法对试板进行热转印，在操作过程中避免转印纸（膜）破裂和折叠，热转印处理温度宜为 170 ℃~200 ℃，保温时间宜为 120 s~180 s。热转印后，在 GB/T 9278 规定的条件下进行状态调节至少 16 h 后，按有关检验方法进行性能测试。
	光泽、杯突试验	钢板	150×70×(0.8~1.2)	
	耐冲击性	钢板	150×70×(0.45~0.55)	
	耐盐雾性	钢板或铝板	150×70×(0.8~1.2)	
	颜色、图案一致性、转印纸（膜）脱涂性、耐烘烤性、附着力、连续冷凝试验、耐洗涤剂性	铝板或商定	150×70×(0.8~1.2)	

5.4 操作方法

5.4.1 一般规定

除另有规定外，在试验中仅使用确认为化学纯及以上纯度的试剂和符合 GB/T 6682—2008 中三级水要求的蒸馏水或去离子水。试验用溶液在试验前预先调整到试验温度。

5.4.2 粉末外观

打开包装，目视观察。色泽均匀、无异物、呈松散粉末状，则评为“色泽均匀、干燥松散，无结块或结团现象”。

5.4.3 粒径分布

按 GB/T 21782.13—2009 的规定进行。

5.4.4 密度

按 GB/T 21782.3—2008 的规定进行。

5.4.5 胶化时间

按 GB/T 16995—1997 的规定进行，固化温度也可商定。

5.4.6 流动性

按 GB/T 21782.5—2010 的规定进行。

5.4.7 重金属含量

铅（Pb）含量、镉（Cd）含量、汞（Hg）含量按 GB/T 30647—2014 的规定进行；6 价铬（Cr⁺⁶）含量按 GB 30981 的规定进行。

5.4.8 涂层外观

在 GB/T 37356 中规定的自然日光或人造日光下目视观察试板。如果涂层平整或者有轻微橘皮，则评为“正常”。

5.4.9 光泽

按 GB/T 9754—2007 的规定进行。

5.4.10 铅笔硬度

按 GB/T 6739—2006 的规定进行。铅笔应符合 GB/T 26704—2011 中石墨铅笔的高级品的要求。

5.4.11 耐磨性

按 GB/T 1768—2006 的规定进行。所用砂轮型号为 CS-10。

5.4.12 耐高低温交变试验

将试板先置于（-40±2）℃低温箱中 18 h 后取出，立即置于（80±2）℃鼓风恒温干燥箱中 6 h，此为 1 次循环，共 10 次循环。10 次循环结束后，立即在 GB/T 37356 中规定的自然日光或人造日光

下目视观察涂层。如 3 块试板中至少有 2 块未出现起泡、生锈、开裂、剥落、掉粉、明显变色、明显失光等涂层病态现象，则评为“无异常”。如出现以上涂层病态现象，按 GB/T 1766—2008 进行描述。然后在 GB/T 9278 规定的条件下放置 24 h 后，按 GB/T 9286—1998 的规定进行划格试验。

5.4.13 耐碱性

按 GB/T 9274—1988 中甲法的规定进行。将试板浸入 5%（质量分数）氢氧化钠溶液中至规定的时间后取出，用流水轻轻地冲洗后，立即在 GB/T 37356 中规定的自然日光或人造日光下目视观察涂层。如 3 块试板中至少有 2 块未出现起泡、生锈、开裂、剥落、掉粉、较大变色、严重失光等涂层病态现象，则评为“无异常”。如出现以上涂层病态现象，按 GB/T 1766—2008 进行描述。

5.4.14 耐酸性

按 GB/T 9274—1988 中甲法的规定进行。将试板浸入 3%（质量分数）盐酸溶液中至规定的时间后取出，用流水轻轻地冲洗后，立即在 GB/T 37356 中规定的自然日光或人造日光下目视观察涂层。如 3 块试板中至少有 2 块未出现起泡、生锈、开裂、剥落、掉粉、较大变色、严重失光等涂层病态现象，则评为“无异常”。如出现以上涂层病态现象，按 GB/T 1766—2008 进行描述。

5.4.15 耐人工气候老化性

按 GB/T 1865—2009 中方法 1 中循环 A 的规定进行，结果评定按 GB/T 1766—2008 进行。

5.4.16 颜色、图案一致性

按 GB/T 9761—2008 中的规定进行。由于涂装设备和工艺等对最终的涂层颜色、图案影响较大，本项目试验用样品和参比样均应是实际生产线现场涂装的样品。

5.4.17 转印纸（膜）脱涂性

按转印纸（膜）供应商提供的工艺参数，转印纸、油墨由供需双方商定，在涂层表面进行热转印，转印结束后脱去转印纸（膜），在 GB/T 37356 中规定的自然日光或人造日光下，距离试板 0.3 m 目视检查试板表面。

5.4.18 耐烘烤性

按 GB/T 1735—2009 的规定进行。将鼓风恒温干燥箱升温至 $(98 \pm 2)^\circ\text{C}$ ，放入试板，保持 168 h 后停止加热，取出试板，冷却至室温，在 GB/T 37356 中规定的自然日光或人造日光下目视观察其外观变化情况。如出现起泡、开裂、变色、失光等涂层病态现象，按 GB/T 1766—2008 进行描述。

5.4.19 附着力

5.4.19.1 总则

附着力须按干附着力、沸水附着力的顺序在同一块试板的一系列切口上进行测试。除另有规定外，按 GB/T 31586.2—2015 的规定进行划格试验，切割间隔为 2 mm，切割数为 6。

干附着力、沸水附着力分别重复进行 3 次测试。如果 3 次结果不一致，差值超过 1 个等级，则在 3 个以上不同位置重复试验。

5.4.19.2 干附着力

试板按 5.4.19.1 的规定切割后，按 GB/T 9286—1998 中规定的方法完成胶带撕离试验。

5.4.19.3 沸水附着力

试板按 5.4.19.1 的规定切割后，浸入沸水（温度为 95 ℃～100 ℃）中 2 h，取出后用滤纸擦干，在 5 min 内按 GB/T 9286—1998 中规定的方法完成胶带撕离试验，在 GB/T 37356 中规定的自然日光或人造日光下目视观察其外观变化情况。如出现起泡、脱落、变色、失光等涂层病态现象，按 GB/T 1766—2008 进行描述。

5.4.20 弯曲试验

按 GB/T 6742—2007 的规定进行。

5.4.21 杯突试验

按 GB/T 9753—2007 的规定进行。

5.4.22 耐冲击性

按 GB/T 1732 的规定进行。

5.4.23 连续冷凝试验

按 GB/T 13893—2008 的规定进行，在 GB/T 37356 中规定的自然日光或人造日光下目视检查试板。如 3 块试板中至少有 2 块未出现起泡、生锈、开裂、剥落、掉粉、明显变色，明显失光等涂层病态现象，则评为“无异常”。如出现以上涂层病态现象，按 GB/T 1766—2008 进行描述。

5.4.24 耐洗涤剂性

按 GB/T 9274—1988 中甲法进行。将试板浸入温度为 (38 ± 2) °C、质量分数为 3% 的洗涤剂溶液（洗涤剂质量分数组成：53% 焦磷酸钠，19% 无水硫酸钠，7% 硅酸钠，1% 无水碳酸钠，20% 十二烷基苯磺酸钠）中 72 h，取出后用滤纸擦干，在 GB/T 37356 中规定的自然日光或人造日光下目视检查试板。如 3 块试板中至少有 2 块未出现起泡、生锈、开裂、剥落、明显变色和明显失光等涂层病态，则评为“无异常”。如出现以上涂层病态，按 GB/T 1766—2008 进行描述。

5.4.25 耐盐雾性

底材为钢板，按 GB/T 1771—2007 的规定进行乙酸盐雾试验；底材为铝板，按 GB/T 10125—2012 的规定进行乙酸盐雾试验。

试板投试前按 GB/T 30786—2014 的规定在试板上划×形的划痕，V 形切口，并划透至底材，涂层与底材交界处的划痕宽度 W 为 0.3 mm~1.0 mm，试验结束后采用合适的方法去除底材自划痕处的腐蚀蔓延的涂层，在 GB/T 37356 中规定的自然日光或人造日光下目视观察涂层，检查试板划痕处涂层腐蚀蔓延程度情况，检查试板未划痕区涂层破坏现象。

划痕处在 9 个点测量腐蚀的宽度（划痕的中间点和两边每隔 8 mm 取一个点），划痕处腐蚀蔓延的涂层宽度 M 按公式（1）计算：

$$M = \frac{C - W}{2} \quad \dots \dots \dots \quad (1)$$

式中：

M——划痕处腐蚀蔓延的涂层宽度的数值，单位为毫米（mm）；

C——9个点测量出的腐蚀宽度平均值的数值，单位为毫米（mm）；

W——划痕的宽度的数值，单位为毫米（mm）。

未划痕区指试板划痕处 2.0 mm 以外至试板周边 6.0 mm 以内的区域。如出现起泡、生锈、开裂和剥落等病态现象，按 GB/T 1766—2008 进行描述。试验报告中应注明划痕宽度。

6 检验规则

6.1 检查和验收

6.1.1 热转印粉末涂料应由供方进行检验，保证热转印粉末涂料质量符合本标准或订货单（或合同）的规定，并填写质量证明书。

6.1.2 需方可对收到的产品按本标准的规定进行检验。检验结果与本标准或订货单（或合同）的规定不符时，可以以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样应在需方，由供需双方共同进行。

6.2 组批

热转印粉末涂料应成批提交验收，每批应由同一生产日期、同一颜色色号的热转印粉末涂料组成，批重不限。

6.3 检验分类

6.3.1 产品检验分为出厂检验和型式检验。

6.3.2 出厂检验项目包括粉末外观、胶化时间、流动性、涂层外观、光泽（热转印前）、光泽（热转印后）、附着力、弯曲试验、杯突试验、耐冲击性（正冲）。

6.3.3 型式检验项目包括本标准所列的全部技术要求。在正常生产情况下，每年至少检验 1 次。

6.4 检验结果的判定

6.4.1 检验结果的判定按 GB/T 8170—2008 中修约值比较法进行。

6.4.2 应检项目的检验结果均达到本标准要求时，该试验样品为符合本标准要求。

7 标志、包装、运输、贮存和质量保证书

7.1 标志

按 GB/T 9750 的规定进行。

7.2 包装

按 GB/T 13491—1992 中二级包装要求的规定进行。

7.3 运输

热转印粉末涂料在运输时应防止雨淋、曝晒。丙烯酸型热转印粉末涂料应在低于 20 ℃ 的环境温度下运输，其他类型热转印粉末涂料应在 35 ℃ 以下的环境温度下运输。

7.4 贮存

7.4.1 丙烯酸型热转印粉末涂料应在低于 20 ℃ 的环境温度下贮存，其他类型热转印粉末涂料应在

30 °C 以下的环境温度下贮存。

7.4.2 贮存热转印粉末涂料的环境应保持通风、干燥，应防止日光直接照射热转印粉末涂料。贮存热转印粉末涂料的地点不允许与火种接近，并远离热源。

7.4.3 丙烯酸型热转印粉末涂料贮存距生产日期应不超过 6 个月，其他类型热转印粉末涂料贮存距生产日期应不超过 12 个月。

7.5 质量证明书

每批热转印粉末涂料应附有产品质量证明书，其上注明以下内容：

- a) 供方名称；
 - b) 产品名称；
 - c) 颜色色号；
 - d) 批号和生产日期；
 - e) 各项分析检验结果；
 - f) 本标准编号。
-