



# 中华人民共和国出入境检验检疫行业标准

SN/T 3098—2012

## 镀锌板环境性能评价方法

Evaluation method of environmental performance for zinc-coated sheet

2012-05-07 发布

2012-11-16 实施

中 华 人 民 共 和 国 发 布  
国家质量监督检验检疫总局

## 前　　言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由国家认证认可监督管理委员会提出并归口。

本标准起草单位：中华人民共和国广东出入境检验检疫局、中华人民共和国山东出入境检验检疫局。

本标准主要起草人：莫明珍、谭莹、陈桂丰、史松杰、周崎、李小敏、陈明、曹标。

# 镀锌板环境性能评价方法

## 1 范围

本标准规定了镀锌板的环境性能评价方法。

本标准适用于电镀锌板和热镀锌板的环境性能评价。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1839 钢产品镀锌层质量试验方法

GB/Z 21274 电子电气产品中限用物质的标识、表、铭牌检测方法

GB/Z 21275 电子电气产品中限用物质的六价铬检测方法

欧盟 RoHS 指令 关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质的指令（2002/95/EC）

欧盟 RoHS 指令 为制定电子电气设备有害物质最大浓度值，制订欧洲议会和理事会 2002/95/EC 指令（2005/618/EC）

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件

### 3.1


**镀锌板 zinc-coated sheet**

表面镀有一层锌的钢板。

### 3.2

**环境性能 environmental performance**

环境安全性能符合欧盟 RoHS 指令的程度。即有害物质铅、汞、镉、六价铬含量与欧盟 RoHS 指令的符合程度。



## 4 环境性能要求

镀锌板表面镀锌层中允许铅、汞、六价铬的最大含量值为 0.1%（质量分数），允许镉的最大含量值为 0.01%（质量分数）。

## 5 试验方法

5.1 镀锌板表面镀锌层的剥离可参照 GB/T 1839 进行。

5.2 镀锌板表面镀锌层中有害物质铅、汞、镉、六价铬含量的测定可参照 GB/Z 21274、GB/Z 21275 进行。

## 6 环境性能评价

表面镀锌层中铅、汞、六价铬的含量小于 0.1%（质量分数），且镉的含量小于 0.01%（质量分数）的镀锌板可报告符合环境性能要求。

---

中华人民共和国出入境检验检疫

行业标准

镀锌板环境性能评价方法

SN/T 3098—2012

\*

中国标准出版社出版

北京市朝阳区和平里西街甲2号(100013)

北京市西城区三里河北街16号(100045)

总编室:(010)64275323

网址 [www.spc.net.cn](http://www.spc.net.cn)

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷

\*

开本 880×1230 1/16 印张 0.5 字数 5千字

2012年11月第一版 2012年11月第一次印刷

印数 1—1 600

\*

书号: 155066·2-24156 定价 14.00 元



SN/T 3098-2012