



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 15330—2020  
代替 GB/T 15330—1994

---

## 压敏胶粘带水渗透率试验方法

Test method for water penetration rate of pressure-sensitive tapes

2020-11-19 发布

2021-10-01 实施

国家市场监督管理总局  
国家标准化管理委员会 发布

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 GB/T 15330—1994《压敏胶粘带水渗透率试验方法》，本标准与 GB/T 15330—1994 相比，主要技术差异如下：

- 修改了标准的适用范围(见第 1 章,1994 年版的第 1 章)；
- 增加了规范性引用文件(见第 2 章)；
- 修改了术语和定义(见 3.1、3.2,1994 年版的第 2 章)；
- 增加了试验方法的分类(见第 4 章)；
- 增加试验方法,分为压敏胶粘带垂直水渗透率试验方法(见第 5 章)和压敏胶粘带截面水渗透率试验方法(见第 6 章)；
- 修改了原理(见 5.1、6.1,1994 年版的第 3 章)；
- 修改了仪器和设备中的试验盒(见 5.2.1,1994 年版的第 4 章)；
- 增加了环形试验盖和圆形试验盖(见 5.2.2、6.2.2)；
- 增加了仪器和设备中的电子天平要求,分度值为 0.000 1 g(见 5.2.6)；
- 增加了仪器和设备中需要使用的溶剂和要求(见 5.2.8、6.2.8)；
- 增加了仪器和设备中的需要使用的砝码和要求(见 5.2.9、6.2.9)；
- 增加了仪器和设备中的边沿密封材料(见 5.2.10)；
- 增加了取样要求(见 5.3)；
- 增加了标准试验环境的要求(见 5.4)；
- 删除了称量条件(1994 年版的第 6 章)；
- 增加了试件制备(见 5.6、6.6)；
- 删除了试样制备(1994 年版的第 5 章)；
- 修改了试验步骤和取值方法(见 5.7,1994 年版的第 7 章)；
- 增加了对试验结果的处理和计算方法(见 5.8)；
- 修改了结果计算的方法和公式(见 5.9,1994 年版的第 8 章)；
- 修改了试验报告的要求(见第 7 章,1994 年版的第 9 章)。

本标准由中国石油和化学工业联合会提出。

本标准由全国胶粘剂标准化技术委员会(SAC/TC 185)归口。

本标准起草单位:北京天山新材料技术有限公司、深圳市美信电子有限公司、上海橡胶制品研究所有限公司、中山新亚洲胶粘制品有限公司、佛山市南海区新永泰胶粘制品有限公司、东莞市科建检测仪器有限公司、开平市齐裕胶粘制品科技有限公司、中山市皇冠胶粘制品有限公司、永大(中山)有限公司、杭州容放压敏新材料有限公司、宁波大榭开发区综研化学有限公司。

本标准主要起草人:王林青、陈亚菊、陈维斌、张建庆、杨永强、潘大满、苏平、罗吉尔、李建雄、何汉健、石一峰、邹志良。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

- GB/T 15330—1994。

# 压敏胶粘带水渗透率试验方法

## 1 范围

本标准规定了压敏胶粘带水渗透率的试验原理、仪器和设备、试件制备、试验步骤和结果计算。

本标准包括压敏胶粘带垂直和截面水渗透率的试验方法。压敏胶粘带垂直水渗透率的试验方法适用于单面或双面压敏胶胶粘带,压敏胶粘带截面水渗透率的试验方法仅适用于双面压敏胶胶粘带。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 4851—2014 胶粘带持粘性的试验方法

GB/T 22396 压敏胶粘制品术语

## 3 术语和定义

GB/T 22396 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

**胶粘带垂直水渗透率** water penetration rate on vertical direction

$WPR_{\text{垂直}}$

在特定条件下,单位时间内水透过胶粘带垂直于胶面方向单位面积的质量。

注:通常以克每平方米天 $[g/(m^2 \cdot d)]$ 表示。

### 3.2

**胶粘带截面水渗透率** water penetration rate on cross section direction

$WPR_{\text{截面}}$

在特定条件下,单位时间内水透过胶粘带截面方向单位长度的质量。

注:通常以克每平方米天 $[g/(m^2 \cdot d)]$ 表示。

## 4 分类

根据水渗透压敏胶粘带位置的不同方向,压敏胶粘带水渗透率试验方法分为压敏胶粘带垂直水渗透率( $WPR_{\text{垂直}}$ )和压敏胶粘带截面水渗透率( $WPR_{\text{截面}}$ )。



## 5 方法一:压敏胶粘带垂直水渗透率( $WPR_{\text{垂直}}$ )试验

### 5.1 原理

压敏胶粘带粘贴在装有干燥剂的试验盒上,加盖环形试验盖构成试件。

试件在一定水压下浸泡,每隔一定时间间隔后称取试件质量,当试件在固定时间间隔内的质量增量达到平衡后,以单位时间、单位胶粘带面积的质量增加量表征胶粘带的垂直水渗透率。

## 5.2 仪器和设备

5.2.1 试验盒：由不吸潮的材料制成，其水蒸气透过率为零（推荐采用铝或不锈钢材料），试验盒具有平整、光滑、刚性的边沿，尺寸如图 1 所示。

单位为毫米




图 1 试验盒

5.2.2 环形试验盖：由不吸潮的材料制成，其水蒸气透过率为零（推荐采用铝或不锈钢材料），盖子与 5.2.1 试验盒配合使用，尺寸如图 2 所示。

5.2.3 干燥剂：能通过筛孔直径为 2.80 mm 筛网的无水氯化钙，可采用在 200 °C 下加热 2 h 的方法脱水活化。干燥剂的用量应保证全部试验结束后其质量增加不大于 10%。

5.2.4 水容器：任何可盛足够深度水的器皿，水的深度为能在试件上保持 25 mm 的水柱高度，水容器加水后需置于标准试验环境下至少 24 h。

- 5.2.5 试验用水:蒸馏水或去离子水。  
 5.2.6 电子天平:分度值为 0.000 1 g。  
 5.2.7 空气循环烘箱:能保持温度在 $(49 \pm 1)^\circ\text{C}$ 。  
 5.2.8 溶剂:无水乙醇。  
 5.2.9 砝码:1 000 g。  
 5.2.10 边沿密封材料:软质聚氯乙烯压敏胶粘带或铝箔压敏胶粘带。

单位为毫米




图 2 环形试验盖

### 5.3 取样

取样按照 GB/T 4851—2014 中的 5.4.3 和 5.4.4 规定进行。

### 5.4 标准试验环境

标准环境温度为 $(23 \pm 1)^\circ\text{C}$ ,相对湿度为 $(50 \pm 5)\%$ 。

### 5.5 试件数量

每一个样品至少制作 3 个试件。

5.6 试件制备

- 5.6.1 用溶剂将试验盒和环形试验盖粘接面擦拭干净,在标准试验环境下放置至少 10 min。
- 5.6.2 试验盒中装入无水氯化钙到离开口约 10 mm 处,并确保后续操作中氯化钙不与胶粘带接触。
- 5.6.3 将试样粘合在试验盒边沿上,不准许有气泡或皱褶;修剪突出试验盒边沿的胶带,然后再将环形试验盖对准试验盒的外边沿粘接。推荐直接将胶粘带试样裁成与试验盒外边沿直径相同的圆片后再进行粘合。
- 5.6.4 对于单面胶粘带按上述方法进行粘合时,需要借用其他双面胶粘带(推荐使用 PET 双面压敏胶粘带),辅助粘接试验盖与胶粘带无胶面。推荐将辅助双面胶粘带直接裁切成与环形试验盖相同的形状,注意辅助双面胶粘带准许对试样透水测试区域有遮盖。
- 5.6.5 采用不透水的密封材料密封试件的外围圆周。
- 5.6.6 试件总重以及测试过程中的总重不应超过所用电子天平量程的 80%。
- 5.6.7 将 1 000 g 的砝码在试件上水平加压 10 min。注意砝码不准许与胶粘带胶面接触。

5.7 试验步骤

- 5.7.1 所有试件放入(49±1)℃的烘箱内加热 30 min。
- 5.7.2 标准环境下冷却 30 min 后称量,精确至 0.000 1 g,记为  $m$ 。
- 5.7.3 试件的胶粘带面朝上,浸入水中,保持试件上的水面深度为 23 mm~25 mm,在标准环境下静置一定时间( $T$ )。如果试件放入水中出现上浮或倾倒问题,建议制作专用固定装置固定试件。试件浸水试验时间  $T$  可根据材料水渗透率的预估大小自行确定,但应保证每次浸水试验时间固定。
- 5.7.4 从水中取出试件,用不起毛的吸湿性布或纸去除试件上的可见水,放入(49±1)℃的烘箱内 30 min。
- 5.7.5 试件在标准环境下冷却 30 min,称量,精确至 0.1 mg,记为  $m_1$ 。
- 5.7.6 重复 5.7.3~5.7.5 的操作,直到得到  $m_2$ 、 $m_3$ ... $m_i$ 。

5.8 试验结果



按公式(1)用  $m_i - m_{i-1}$  得到  $\Delta_i$  :

$$\Delta_i = m_i - m_{i-1} \dots\dots\dots (1)$$

式中:

- $\Delta_i$  ——第  $i$  个浸水  $T$  时间间隔的试件质量变化,单位为克(g);
- $m_i$  ——第  $i$  个浸水  $T$  时间后的试件质量,单位为克(g);
- $m_{i-1}$  ——第  $i-1$  个浸水  $T$  时间后的试件质量,单位为克(g)。

按上述计算公式计算,得到  $\Delta_2 = m_2 - m_1$ ,  $\Delta_3 = m_3 - m_2$ 。

$\Delta_i$  相对变化率计算按公式(2):

$$\Delta_i \text{ 相对变化率} = \left| \frac{\Delta_{i+1} - \Delta_i}{\Delta_i} \times 100 \right| \dots\dots\dots (2)$$

式中:

- $\Delta_i$  ——第  $i$  个试验  $T$  时间后试件质量变化,单位为克(g);
- $\Delta_{i+1}$  ——第  $i+1$  个试验  $T$  时间后试件质量变化,单位为克(g)
- $\Delta_i$  相对变化率——第  $i+1$  个时间间隔试件重量的变化率,%。

当至少相邻的 3 个  $\Delta_i$  相对变化率不超过 10%时,试验完成。

取此相邻的 3 个  $\Delta_i$  的算术平均值为最终结果,记为  $\Delta_{\text{平均}}$ 。

## 5.9 结果计算

按公式(3)计算每个试样在所测区域内的垂直水渗透率( $WPR_{\text{垂直}}$ ),精确至  $0.01 \text{ g}/(\text{m}^2 \cdot \text{d})$ 。

$$WPR_{\text{垂直}} = \frac{\Delta_{\text{平均}} \times 24}{T \times 0.002\ 462} \dots\dots\dots (3)$$

式中:

- $WPR_{\text{垂直}}$  ——垂直水渗透率,单位为克每平方米天 $[\text{g}/(\text{m}^2 \cdot \text{d})]$ ;
- $\Delta_{\text{平均}}$  ——相邻三个  $\Delta_i$  相对变化率不超过 10%时求得的算术平均值,单位为克(g);
- 24 ——1 天为 24 小时;
- $T$  ——试件浸水的时间,单位为小时(h);
- 0.002 462 ——试样的测试面积,单位为平方米( $\text{m}^2$ )。

## 6 方法二:压敏胶粘带截面水渗透率( $WPR_{\text{截面}}$ )试验

### 6.1 原理

压敏胶粘带粘贴在装有干燥剂的试验盒边沿上,加盖同等面积的盖板形成试件。

试件在一定水压下浸泡,每隔一定时间间隔后称取试件的质量。当质量增重应达到平衡时,以单位时间、单位长度质量的增加量表征截面水渗透率。

### 6.2 仪器、设备和材料

- 6.2.1 试验盒:按 5.2.1。
- 6.2.2 圆形试验盖:由不吸潮的材料制成,其水蒸气透过率为零(推荐采用铝或不锈钢材料),盖子与 6.2.1 试验盒配合使用,尺寸如图 3 所示。
- 6.2.3 干燥剂:按 5.2.3。
- 6.2.4 水容器:按 5.2.4。
- 6.2.5 试验用水:按 5.2.5。
- 6.2.6 电子天平:按 5.2.6。
- 6.2.7 空气循环烘箱:按 5.2.7。
- 6.2.8 溶剂:按 5.2.8。
- 6.2.9 砝码:按 5.2.9。




图 3 圆形试验盖

### 6.3 取样

按 5.3。

### 6.4 标准试验环境

按 5.4。

### 6.5 试件数量

按 5.5。

### 6.6 试件制备

6.6.1 用溶剂将试验盒粘接边沿和圆形试验盖粘接面擦拭干净,在标准试验环境下放置至少放置 10 min。

6.6.2 将试样裁剪为环形,保证宽度为 5 mm,具体尺寸见图 4。




图 4 环形试样尺寸

- 6.6.3 向试验盒中装入无水氯化钙到离开口约 10 mm 处,确保后续操作中氯化钙不与胶粘带接触。
- 6.6.4 将试样粘合在试验盒边沿上,不能有气泡或皱褶;再将圆形试验盖对准试验盒的外边缘粘接试样。注意试样不能突出试验盒边沿,否则需重新制样。
- 6.6.5 试件总重以及测试过程中的总重不应超过所用天平量程的 80%。
- 6.6.6 将 1 000 g 的砝码在试件上水平加压 10 min。

#### 6.7 试验步骤

按 5.7。

#### 6.8 试验结果

按 5.8。

#### 6.9 结果计算

按公式(4)计算每个试样在所测中心周长上的截面水渗透率( $WPR_{\text{截面}}$ ),精确至 0.01 g/(m·d)。

$$WPR_{\text{截面}} = \frac{\Delta_{\text{平均}} \times 24}{T \times 0.2167} \dots\dots\dots (4)$$

式中:

- $WPR_{\text{截面}}$  —— 试样截面水渗透率,单位为克每平方米天[g/(m<sup>2</sup>·d)];
- $\Delta_{\text{平均}}$  —— 相邻三个  $\Delta_i$  相对变化率不超过 10%时求得的算术平均值,单位为克(g);
- 24 —— 1 天为 24 小时;
- $T$  —— 试件浸水间隔时间,单位为小时(h);
- 0.2167 —— 试件中心周长,单位为米(m)。

## 7 试验报告

试验报告应包括下列内容：

- a) 本标准编号；
  - b) 制造者名称和胶粘带的名称与牌号；
  - c) 生产日期和批号；
  - d) 采用的方法；
  - e) 边缘密封材料名称；
  - f) 试验出现失效时的情况说明；
  - g) 试验结果的各个单值和算术平均值；
  - h) 其他需要报告的内容。
-