



中华人民共和国国家标准

GB/T 31489.2—2020

额定电压 500 kV 及以下直流输电用 挤包绝缘电力电缆系统 第 2 部分：直流陆地电缆

D.C. extruded cable systems for power transmission at a rated voltage up to and including 500 kV—Part 2: D.C. land cables

2020-12-14 发布

2021-07-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	I
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义、符号.....	2
4 使用特性	3
5 产品命名	3
6 技术要求	5
7 成品电缆标志.....	10
8 电缆试验.....	11
9 验收规则.....	13
10 包装、运输和贮存.....	14
11 安装后的试验	14
附录 A (资料性附录) 绝缘料和半导电料的性能	15

前　　言

GB/T 31489《额定电压 500 kV 及以下直流输电用挤包绝缘电力电缆系统》分为以下四个部分：

- 第 1 部分：试验方法和要求；
- 第 2 部分：直流陆地电缆；
- 第 3 部分：直流海底电缆；
- 第 4 部分：直流电缆附件。

本部分为 GB/T 31489 的第 2 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分由中国电器工业协会提出。

本部分由全国电线电缆标准化技术委员会(SAC/TC 213)归口。

本部分起草单位：上海电缆研究所有限公司、上海国缆检测中心有限公司、中国电力科学研究院有限公司、江苏亨通高压海缆有限公司、中天科技海缆有限公司、宁波东方电缆股份有限公司、南方电网科学研究院有限责任公司、国网电力科学研究院有限公司、青岛汉缆股份有限公司、远东电缆有限公司、重庆泰山电缆有限公司、特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司、中航宝胜海洋工程电缆有限公司、博禄贸易(上海)有限公司、陶氏化学(中国)投资有限公司、富通住电海缆有限公司、浙江万马股份有限公司、广州南洋电缆有限公司、中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司。

本部分主要起草人：范玉军、赵健康、潘文林、张洪亮、郑琳、傅明利、朱智恩、王野、汪传斌、周忠义、龙海泳、陈大勇、周悦、缪晓雄、周厚强、刘焕新、王志辉、杨建军、闫笑寒、顾霄、夏俊峰、孙建生、谢书鸿、叶信红、毛阿兴、徐晓峰、周雁。

额定电压 500 kV 及以下直流输电用 挤包绝缘电力电缆系统 第 2 部分: 直流陆地电缆

1 范围

GB/T 31489 的本部分规定了额定电压 500 kV 及以下直流输电用交联聚乙烯绝缘陆地电力电缆的使用特性、产品命名、技术要求、电缆标志、试验、验收规则、包装、运输和贮存以及安装后的试验。

本部分适用于通常安装和运行条件下使用的额定电压 500 kV 及以下交联聚乙烯绝缘直流陆地电力电缆。

2 规范性引用文件

 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 494—2010 建筑石油沥青
- GB/T 2951.11—2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分: 通用试验方法——厚度和外形尺寸测量——机械性能试验
- GB/T 2951.12—2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 12 部分: 通用试验方法——热老化试验方法
- GB/T 2951.13—2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 13 部分: 通用试验方法——密度测定方法——吸水试验——收缩试验
- GB/T 2951.14—2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 14 部分: 通用试验方法——低温试验
- GB/T 2951.21—2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 21 部分: 弹性体混合料专用试验方法——耐臭氧试验——热延伸试验——浸矿物油试验
- GB/T 2951.31—2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 31 部分: 聚氯乙烯混合料专用试验方法——高温压力试验——抗开裂试验
- GB/T 2951.32—2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 32 部分: 聚氯乙烯混合料专用试验方法——失重试验——热稳定性试验
- GB/T 2951.41—2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 41 部分: 聚乙烯和聚丙烯混合料专用试验方法——耐环境应力开裂试验——熔体指数测量方法——直接燃烧法测量聚乙烯中碳黑和(或)矿物质填料含量——热重分析法(TGA)测量碳黑含量——显微镜法评估聚乙烯中碳黑分散度
- GB/T 3048.4 电线电缆电性能试验方法 第 4 部分: 导体直流电阻试验
- GB/T 3048.8 电线电缆电性能试验方法 第 8 部分: 交流电压试验
- GB/T 3048.11 电线电缆电性能试验方法 第 11 部分: 介质损耗角正切试验
- GB/T 3048.13 电线电缆电性能试验方法 第 13 部分: 冲击电压试验
- GB/T 3048.14 电线电缆电性能试验方法 第 14 部分: 直流电压试验

GB/T 3880.1—2012 一般工业用铝及铝合金板、带材 第1部分：一般要求
GB/T 3956 电缆的导体
GB/T 6995.3 电线电缆识别标志方法 第3部分：电线电缆识别标志
GB/T 11017.1—2014 额定电压 110 kV($U_m=126$ kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件 第1部分：试验方法和要求
GB/T 18380.12 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第12部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 1 kW 预混合型火焰试验方法
GB/T 19666 阻燃和耐火电线电缆或光缆通则
GB/T 26011 电缆护套用铅合金锭
GB/T 31489.1—2015 额定电压 500 kV 及以下直流输电用挤包绝缘电力电缆系统 第1部分：试验方法和要求
JB/T 5268.1—2011 电缆金属套 第1部分：总则
JB/T 8137(所有部分) 电线电缆交货盘
JB/T 10259 电缆和光缆用阻水带
JB/T 10696.5 电线电缆机械和理化性能试验方法 第5部分：腐蚀扩展试验
JB/T 10696.6 电线电缆机械和理化性能试验方法 第6部分：挤出外套刮磨试验
IEC 60840:2020 额定电压 30 kV($U_m=36$ kV)到 150 kV($U_m=170$ kV)挤包绝缘电力电缆及附件 试验方法和要求 [Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages above 30 kV ($U_m=36$ kV) up to 150 kV ($U_m=170$ kV)—Test methods and requirements]

3 术语和定义、符号

3.1 术语和定义

GB/T 31489.1—2015 和 GB/T 11017.1—2014 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。为了便于使用,以下重复列出了 GB/T 11017.1—2014 中的某些术语和定义。

3.1.1

标称值 nominal value

指定的量值并经常用于表格之中。

[GB/T 11017.1—2014, 定义 3.1.1]

注：在本部分，通常在考虑规定公差下标称值引伸出的量值可通过测量进行检验。

3.1.2

测量值 measurement value

按规定方法进行测量或测试所获得的数值。

3.2 符号

下列符号适用于本文件。

U_0 : 电缆系统设计用的导体与屏蔽之间的额定直流电压。

$U_{P2,S}$: 当操作冲击电压与实际直流电压极性相同时, 电缆系统可能经受的操作冲击电压最大绝对峰值的 1.15 倍。

$U_{P2,0}$: 当操作冲击电压与实际直流电压极性相反时, 电缆系统可能经受的操作冲击电压最大绝对峰值的 1.15 倍。

U_{P1} : 当雷电冲击电压与实际直流电压极性相反时, 电缆系统可能经受的雷电冲击电压最大绝对峰值的 1.15 倍。

4 使用特性

4.1 额定电压

额定直流电压 U_0 等级宜分为: 100 kV、160 kV、200 kV、250 kV、320 kV、400 kV、500 kV。

可根据工程需求调整 U_0 , 调整范围一般不超过 10%, 例如将 U_0 从 500 kV 调整为 525 kV。

4.2 工作温度

不同绝缘混合料适用的电缆导体最高温度见表 1。

表 1 绝缘混合料适用的电缆导体最高温度

绝缘混合料	导体最高温度 ℃	
	正常运行	短路(最长持续时间 5 s)
交联聚乙烯(DC-XLPE-70)	70	180 ^a
交联聚乙烯(DC-XLPE-90)	90	250

^a 在供需双方协商一致的情况下, 可接受超过 180 ℃的值。



4.3 弯曲半径

电缆敷设时允许的最小弯曲半径为电缆直径的 20 倍, 电缆运行时允许的最小弯曲半径为电缆直径的 15 倍。

5 产品命名

5.1 代号

电缆的相关代号及含义见表 2。

表 2 代号及含义

代号	含义
DC	直流
YJ(70 省略)	交联聚乙烯绝缘(导体正常运行最高温度为 70 ℃)
YJ90	交联聚乙烯绝缘(导体正常运行最高温度为 90 ℃)
T(省略)	铜导体
L	铝导体
LW	皱纹铝套(或焊接皱纹铝套)
L	平铝套
Q	铅套

表 2 (续)

代号	含义
A	金属塑料复合护套
02	聚氯乙烯外护套
03	聚乙烯外护套
Z	纵向阻水

5.2 型号

电缆常用型号和名称见表 3 和表 4。

表 3 电缆(70 ℃)的型号和名称

型 号		名 称
铜 芯	铝 芯	
DC-YJLW02	DC-YJLLW02	铜芯(或铝芯)交联聚乙烯绝缘皱纹铝套聚氯乙烯外护套直流电力电缆
DC-YJLW03	DC-YJLLW03	铜芯(或铝芯)交联聚乙烯绝缘皱纹铝套聚乙烯外护套直流电力电缆
DC-YJQ02	DC-YJLQ02	铜芯(或铝芯)交联聚乙烯绝缘铅套聚氯乙烯外护套直流电力电缆
DC-YJQ03	DC-YJLQ03	铜芯(或铝芯)交联聚乙烯绝缘铅套聚乙烯外护套直流电力电缆
DC-YJL02	DC-YJLL02	铜芯(或铝芯)交联聚乙烯绝缘平铝套聚氯乙烯外护套直流电力电缆
DC-YJL03	DC-YJLL03	铜芯(或铝芯)交联聚乙烯绝缘平铝套聚乙烯外护套直流电力电缆
DC-YJA03	DC-YJLA03	铜芯(或铝芯)交联聚乙烯绝缘金属塑料复合聚乙烯外护套直流电力电缆

焊接皱纹铝套应在产品名称中明示。
若含有纵向阻水性能,应在型号后增加-Z。
若含有阻燃性能,应按 GB/T 19666 要求在型号前增加阻燃代号。

表 4 电缆(90 ℃)的型号和名称

型 号		名 称
铜 芯	铝 芯	
DC-YJ90LW02	DC-YJ90LLW02	铜芯(或铝芯)交联聚乙烯绝缘皱纹铝套聚氯乙烯外护套直流电力电缆
DC-YJ90LW03	DC-YJ90LLW03	铜芯(或铝芯)交联聚乙烯绝缘皱纹铝套聚乙烯外护套直流电力电缆
DC-YJ90Q02	DC-YJ90LQ02	铜芯(或铝芯)交联聚乙烯绝缘铅套聚氯乙烯外护套直流电力电缆
DC-YJ90Q03	DC-YJ90LQ03	铜芯(或铝芯)交联聚乙烯绝缘铅套聚乙烯外护套直流电力电缆

表 4 (续)

型 号		名 称
铜 芯	铝 芯	
DC-YJ90L02	DC-YJ90LL02	铜芯(或铝芯)交联聚乙烯绝缘平铝套聚氯乙烯外护套直流电力电缆
DC-YJ90L03	DC-YJ90LL03	铜芯(或铝芯)交联聚乙烯绝缘平铝套聚乙烯外护套直流电力电缆
DC-YJ90A03	DC-YJ90LA03	铜芯(或铝芯)交联聚乙烯绝缘金属塑料复合聚乙烯外护套直流电力电缆

焊接皱纹铝套应在产品名称中明示。
 若含有纵向阻水性能,应在型号后增加-Z。
 若含有阻燃性能,应按 GB/T 19666 要求在型号前增加阻燃代号。

5.3 规格

电缆的规格用额定电压、导体芯数、导体标称截面积/铜丝屏蔽(若有)标称截面积表示。

电缆导体标称截面积(mm^2)为:95、120、150、185、240、300、400、500、630、800、1 000、1 200、(1 400)、1 600、(1 800)、2 000、2 500、3 000、3 500,其中铝导体的最大截面积宜为 630 mm^2 ,括号内截面积为非优选截面积。用户要求时,可采用其他截面积的导体。

5.4 产品表示方法

产品用型号、规格和本部分标准编号表示。

示例 1: 额定电压 320 kV、单芯、铜导体标称截面积 $1 600 \text{ mm}^2$ 、交联聚乙烯绝缘(70°C)皱纹铝套、聚乙烯外护套直流电力电缆,表示为:

DC-YJLW03-320 kV 1×1 600 GB/T 31489.2—2020

示例 2: 额定电压 100 kV、单芯、铝导体标称截面积 240 mm^2 、交联聚乙烯绝缘(90°C)金属塑料复合聚乙烯外护套直流电力电缆,表示为:

DC-YJ90LA03-100 kV 1×240 GB/T 31489.2—2020

6 技术要求

6.1 导体

导体应为符合 GB/T 3956 的第 2 种铜导体或铝导体,单线可采用圆形单线或预制成型单线。若导体选择阻水结构,导体绞合时应加入阻水材料。

导体不应整芯焊接,应不存在断裂的单线。单线可焊接,但在同一层内,相邻两个接头之间的距离应不小于 300 mm 。导体表面应光洁,无油污,无损伤导体屏蔽及绝缘的毛刺、锐边以及凸起的单线。

导体的直流电阻应符合 GB/T 3956 对第 2 种导体的规定, $3 000 \text{ mm}^2$ 和 $3 500 \text{ mm}^2$ 铜导体的 20°C 导体直流电阻应分别不大于 $0.006 0 \Omega/\text{km}$ 和 $0.005 1 \Omega/\text{km}$ 。

6.2 导体屏蔽

导体屏蔽可由半导电带和挤包半导电层复合而成,320 kV 以下电压等级的电缆挤包的半导电层的最小厚度应不小于 0.8 mm ,320 kV 及以上电压等级的电缆挤包的半导电层的最小厚度应不小于 1.2 mm 。

半导电层应与绝缘牢固地结合。半导电层与绝缘层的界面应连续光滑，无明显凸纹、尖角、颗粒、焦烧及擦伤的痕迹。

导体屏蔽电阻率应符合 GB/T 31489.1—2015 中 6.4.8 的规定。

导体屏蔽与绝缘层界面的微孔和突起试验应符合 GB/T 31489.1—2015 中 6.3.4 的规定。

导体屏蔽料的性能参见附录 A 中的半导电屏蔽料。

6.3 绝缘

6.3.1 材料

绝缘料应为直流电缆用交联聚乙烯料，按照工作温度分为 DC-XLPE-70 和 DC-XLPE-90。绝缘料的性能参见附录 A。

6.3.2 厚度

绝缘标称厚度见表 5。制造方也可自行设计并给出绝缘厚度的标称值。

绝缘最小厚度应符合公式(1)规定，320 kV 及以下直流电缆绝缘的偏心度应符合公式(2)规定，320 kV 以上直流电缆绝缘的偏心度应符合公式(3)规定。

$$t_{\min} \geqslant 0.90 t_n \quad \dots \dots \dots \dots \dots \dots \quad (1)$$

$$\frac{t_{\max} - t_{\min}}{t_{\max}} \leqslant 0.10 \quad \dots \dots \dots \dots \dots \dots \quad (2)$$

$$\frac{t_{\max} - t_{\min}}{t_{\max}} \leqslant 0.08 \quad \dots \dots \dots \dots \dots \dots \quad (3)$$

式中：

t_{\min} ——绝缘最小厚度，单位为毫米(mm)；

t_n ——绝缘标称厚度，单位为毫米(mm)。

t_{\max} ——绝缘最大厚度，单位为毫米(mm)；

t_{\max} 和 t_{\min} 应为绝缘同一截面上的测量值。

表 5 绝缘标称厚度

导体标称截面积 mm^2	绝缘标称厚度 mm						
	U_0 100 kV	U_0 160 kV	U_0 200 kV	U_0 250 kV	U_0 320 kV	U_0 400 kV	U_0 500 kV
95	12.0	—	—	—	—	—	—
120	12.0	—	—	—	—	—	—
150	12.0	—	—	—	—	—	—
185	11.5	—	—	—	—	—	—
240	11.0	17.0	—	—	—	—	—
300	11.0	16.0	—	—	—	—	—
400	10.5	15.0	18.0	24.0	—	—	—
500	10.5	15.0	18.0	24.0	—	—	—
630	10.5	15.0	17.5	23.0	—	—	—

表 5 (续)

导体标称截面积 mm ²	绝缘标称厚度 mm						
	U_0 100 kV	U_0 160 kV	U_0 200 kV	U_0 250 kV	U_0 320 kV	U_0 400 kV	U_0 500 kV
800	10.5	14.5	16.5	22.0	25.0	—	—
1 000	10.0	14.0	16.0	21.0	25.0	27.0	30.0
1 200	10.0	14.0	16.0	21.0	25.0	27.0	30.0
(1 400)	10.0	14.0	16.0	20.5	25.0	26.5	29.0
1 600	10.0	14.0	16.0	20.5	24.5	26.0	29.0
(1 800)	—	—	16.0	20.5	24.0	26.0	29.0
2 000	—	—	16.0	20.5	24.0	26.0	29.0
2 500	—	—	—	20.5	24.0	26.0	28.0
3 000	—	—	—	—	24.0	26.0	28.0
3 500	—	—	—	—	24.0	26.0	28.0

6.3.3 性能

成品电缆绝缘的机械物理性能应符合 GB/T 31489.1—2015 中 6.3.2 的规定。

绝缘微孔杂质试验应符合 GB/T 31489.1—2015 中 6.3.4 的规定。

成品电缆绝缘的相关电气性能应符合 GB/T 31489.1—2015 中 6.4 的规定,其中绝缘电导率试验应分别在 30 ℃和相应的工作温度(70 ℃或 90 ℃)下测试,并应符合 GB/T 31489.1—2015 中 6.4.9 的规定。

6.4 绝缘屏蔽

绝缘屏蔽应为挤出的半导电层,320 kV 以下电压等级电缆的绝缘屏蔽最小厚度应不小于 0.5 mm,320 kV 及以上电压等级电缆的绝缘屏蔽最小厚度应不小于 1.0 mm。

半导电层应与绝缘层牢固地结合。半导电层与绝缘层的界面应连续光滑,无明显尖角、颗粒、焦烧及擦伤的痕迹。

绝缘屏蔽电阻率应符合 GB/T 31489.1—2015 中 6.4.8 的规定。

绝缘屏蔽与绝缘层界面的微孔和突起试验应符合 GB/T 31489.1—2015 中 6.3.4 的规定。

绝缘屏蔽料的性能参见附录 A 中的半导电屏蔽料。

6.5 缓冲层

绝缘屏蔽层外应有缓冲层,缓冲层应为半导电的,以使绝缘半导电屏蔽层与金属屏蔽层保持电气上接触良好。缓冲层的厚度应能满足补偿电缆运行中热膨胀的要求。

当电缆有纵向阻水要求时,缓冲层应由(或包含)半导电阻水膨胀带绕包而成,阻水材料应适合电缆的运行温度并与其相邻的其他材料相容。

当采用与绝缘半导电屏蔽直接粘结的金属塑料复合护套时,可免去额外的缓冲层。

表 6 金属套标称厚度

导体标称截面积 mm ²	铅 套 mm			铝 套 mm		
	U_0 $<320\text{ kV}$	U_0 320 kV	U_0 $\geq 400\text{ kV}$	U_0 $<320\text{ kV}$	U_0 320 kV	U_0 $\geq 400\text{ kV}$
≤300	2.4	—	—	2.0	—	—
400	2.5	—	—	2.0	2.4	—
500	2.5	—	—	2.0	2.4	—
630	2.6	—	—	2.0	2.4	—
800	2.6	2.8	—	2.0	2.4	—
1 000	2.7	2.8	3.4	2.3	2.6	3.0
1 200	2.8	2.9	3.5	2.3	2.6	3.0
(1 400)	2.9	3.0	3.5	2.3	3.6	3.0
1 600	3.0	3.1	3.6	2.3	2.6	3.1
(1 800)	3.0	3.1	3.6	2.5	2.8	3.2
2 000	3.1	3.2	3.7	2.5	2.8	3.2
2 500	3.2	3.3	3.8	2.5	2.8	3.2
3 000	—	3.4	3.9	—	2.8	3.3
3 500	—	3.5	4.0	—	3.0	3.4

铅套最小厚度应不小于标称厚度的 95% 减去 0.1 mm, 皱纹铝套最小厚度应不小于标称厚度的 85% 减去 0.1 mm, 平铝套最小厚度应不小于标称厚度的 90% 减去 0.1 mm。

6.7.3 防蚀层

需要时, 金属套表面可采用沥青、沥青漆或热熔胶作为防蚀层, 沥青可采用符合 GB/T 494—2010 要求的 10 号沥青。

6.8 外护套

6.8.1 材料

外护套类型如下:



- 以聚氯乙烯为基料的 ST₂;
- 以聚乙烯为基料的 ST₇;
- 低烟无卤(限于隧道和室内, 考虑中)。

外护套类型的选择取决于电缆的设计和运行时的机械、热性能和阻燃性能等的限定要求。外护套的颜色一般为黑色。为了适应某种特殊使用条件, 经供需双方协商也可采用其他颜色, 这种情况下不规定外护套混合料的碳黑含量。

6.8.2 厚度

外护套的标称厚度见表 7, 外护套最小厚度应不小于标称值的 80% 减去 0.2 mm。

表 7 外护套标称厚度

导体标称截面积 mm ²	外护套的标称厚度 mm
≤185	2.5
240	4.0
300	4.0
400	4.0
500	4.0
630	4.5
800	4.5
1 000	4.5
≥1 200	5.0

6.8.3 性能

成品电缆的护套机械物理性能应符合 GB/T 31489.1—2015 中 6.3.3 的规定。

6.8.4 半导电层

外护套的表面应施以均匀牢固的半导电层。如果采用挤出的半导电层,且其与电缆外护套粘结牢固,其厚度可构成为外护套总厚度的一部分,但挤出半导电层不应超过外护套标称厚度的 20%。半导电层料的性能参见附录 A。

6.9 成品电缆

成品电缆应符合第 8 章的规定。

电缆的叠加冲击电压试验峰值见表 8。

表 8 电缆叠加冲击电压试验峰值

额定电压 U_0	$U_{P2,S}$	$U_{P2,0}$	U_{P1} (若适用)
<320 kV	$2.5U_0$	$1.2U_0$	$2.1U_0$
≥320 kV	$2.1U_0$	$1.2U_0$	$2.1U_0$

如工程有特殊需求,供需双方协商一致时,相应参数可选用高于表 8 中的值。

7 成品电缆标志

成品电缆的外护套表面应有制造方名称、产品型号和产品规格的连续标志及长度标志。标志应字迹清楚、容易辨认、耐擦。

成品电缆标志应符合 GB/T 6995.3 的规定。

8 电缆试验

8.1 试验类别及代号

试验类别及代号见表 9。

表 9 试验类别及代号

试验类别	代号
开发试验	D
例行试验	R
抽样试验	S
型式试验	T
预鉴定试验	PQ

8.2 试验项目及要求

8.2.1 开发试验

当制造方不采用表 5 的绝缘标称厚度时,应进行开发试验,开发试验的项目由制造方自行决定,试验项目可包括但不限于 GB/T 31489.1—2015 中第 5 章规定的内容。

8.2.2 例行试验

例行试验的项目、要求及方法见表 10。

表 10 例行试验项目、要求及方法

试验项目	试验类型	试验要求	试验方法
		GB/T 31489.1—2015 章条号	
直流电压试验	R	8.1	GB/T 3048.14
交流电压试验(若适用)	R	8.1	GB/T 3048.8
外护套直流电压试验(要求时进行)	R	8.1	GB/T 3048.14
导体直流电阻试验	R	8.1	GB/T 3048.4
上述试验的顺序由制造方决定。 需要时,可增加交流局部放电试验,参数由供需双方协商确定。			

8.2.3 抽样试验

抽样试验的项目、要求及方法见表 11。

表 11 抽样试验项目、要求及方法

试验项目	试验 类型	试验要求		试验方法
		GB/T 31489.1—2015 章条号		
导体检查	S	9.1.4		适当方法
导体和金属屏蔽(套)直流电阻测量	S	9.1.5		GB/T 3048.4
电容测量	S	9.1.6		GB/T 3048.11
绝缘和外护套厚度测量	S	9.1.7		GB/T 2951.11—2008
金属套厚度测量	S	9.1.8		GB/T 31489.1—2015 中 9.1.8
外径测量	S	9.1.9		GB/T 2951.11—2008
交联聚乙烯绝缘热延伸试验 ^a	S	9.1.10		GB/T 2951.21—2008
冲击电压试验 ^b	S	9.1.11		GB/T 31489.1—2015 中 6.4.5、 GB/T 3048.13
透水试验(若适用)	S	9.1.12		IEC 60840;2020 中附录 E
纵包金属箔/带粘结护套电缆的组件试验	S	9.1.13		IEC 60840;2020 中附录 G

^a 正常运行时允许导体最高工作温度为 70 ℃的产品,供需双方协商一致时可降低热延伸的负重值为 5 N/cm²。^b 若型式试验与抽样试验所用样品为相同批次,在满足抽样频次的前提下,可在抽样试验中省略此项测试。

8.2.4 型式试验

电缆应作为电缆系统的一部分进行型式试验,型式试验项目、要求及方法见表 12。

表 12 型式试验项目、要求及方法

试验项目	试验 类型	试验要求		试验方法
		本标准 章条号	GB/T 31489.1— 2015 章条号	
电缆结构尺寸检查	T	—	6.3.1	GB/T 2951.11—2008
非电气型式试验	绝缘机械物理性能 ^{a,b}	T	6.3.3	GB/T 2951.11—2008、GB/T 2951.12—2008、GB/T 2951.13—2008、GB/T 2951.21—2008
	外护套机械物理性能 ^c	T	6.8.3	GB/T 2951.11—2008、GB/T 2951.12—2008、GB/T 2951.13—2008、GB/T 2951.14—2008、GB/T 2951.31—2008、GB/T 2951.32—2008、GB/T 2951.41—2008
	绝缘微孔杂质及半导电层与绝缘界面微孔和突起试验	T	6.2、6.3.3、 6.4	GB/T 11017.1—2014 中 附录 H
	燃烧试验(若适用)	T	—	GB/T 18380.12
	非金属外护套刮磨试验	T	—	JB/T 10696.6
	腐蚀扩展试验(只适用于铝套)	T	—	JB/T 10696.5
	透水试验(若适用)	T	—	IEC 60840;2020 中附录 E
	纵包金属箔/带粘结护套电缆的组件试验	T	—	IEC 60840;2020 中附录 G
	成品电缆表面标志	T	第 7 章	GB/T 6995.3

表 12 (续)

试验项目	试验类型	试验要求		试验方法
		本标准 章条号	GB/T 31489.1— 2015 章条号	
电气型式试验	绝缘厚度检查	T	—	6.4.1 GB/T 2951.11—2008
	电气型式试验前机械预处理试验	T	—	6.4.3.1 GB/T 31489.1—2015 中 6.4.3.1
	负荷循环试验	T	—	6.4.4 GB/T 31489.1—2015 中 6.4.4
	叠加操作冲击电压试验	T	6.9	6.4.5.2、6.4.5.3 GB/T 31489.1—2015 中 6.4.5、 GB/T 3048.13
	叠加雷电冲击电压试验(若适用)	T	6.9	6.4.5.4 GB/T 31489.1—2015 中 6.4.5、 GB/T 3048.13
	直流电压试验	T	—	6.4.5.5 GB/T 3048.14
	检查	T	—	6.4.6 GB/T 31489.1—2015 中 6.4.6
	导体直流电阻试验	T	—	6.4.7 GB/T 3048.4
	半导电层电阻率试验	T	—	6.4.8 GB/T 11017.1—2014 中附录 D
	电缆绝缘电导率试验	T	6.3.3	6.4.9 GB/T 31489.1—2015 中附录 A
	电缆绝缘空间电荷试验	T	—	6.4.10 GB/T 31489.1—2015 中附录 B

^a 正常运行时允许导体最高工作温度为 70 ℃的产品,供需双方协商一致时可降低热延伸的负重值为 5 N/cm²。
^b 绝缘热收缩试验仅适用于 U_0 为 200 kV 及以下的电缆产品。
^c 碳黑含量测试仅适用于非阻燃型黑色聚乙烯外护套。

8.2.5 预鉴定试验

预鉴定试验的项目、要求及方法见表 13。

表 13 预鉴定试验项目、要求及方法

试验项目	试验类型	试验要求		试验方法
		GB/T 31489.1—2015 章条号		
弯曲试验 ^a	PQ	6.4.3.1		GB/T 31489.1—2015 中 6.4.3.1
长期电压试验	PQ	7.4		GB/T 3048.14
叠加冲击电压试验	PQ	7.5		GB/T 3048.13
检查	PQ	7.6		目测

^a 要求时进行,可根据实际情况采取整根弯曲或分段弯曲。

9 验收规则

电缆应按第 8 章规定的试验方法进行开发试验、例行试验、抽样试验、型式试验和(或)预鉴定试验

并应符合试验要求。抽样试验的频度和复试要求应按照 GB/T 31489.1—2015 中 9.1.2 和 9.1.3 的规定。如果电缆绝缘的一些非电气性能指标与 GB/T 31489.1—2015 不一致,则应由供需双方协商一致,并在相应的检测报告中指出。对于相同电缆结构,若对 4.1 中额定电压进行了调整,则所有电气试验应以调整后较高电压作为依据进行相应的测试,所取得的测试报告对调整前较低的额定电压也是有效的。对于 100 kV 以下电压等级的电缆,在供需双方同意的情况下,也可参照本部分进行相应的测试。

型式试验和预鉴定试验应由独立的检测机构或制造方按第 8 章进行测试并应符合要求。

产品应由制造方的质量检验部门检验通过后方能出厂。买方要求时,制造方应提供产品的相关试验报告。

产品的工厂验收应按表 10 和表 11 规定的试验项目进行并应符合试验要求。

10 包装、运输和贮存

10.1 包装

电缆应卷绕在符合 JB/T 8137(所有部分)的电缆盘上交货,电缆盘的筒径应考虑使电缆不受到过度弯曲。电缆的两个端头应有可靠的防水或防潮密封,并牢靠地固定在电缆盘上。

在每盘出厂的电缆上应附有产品检验合格证,产品检验合格证应放在不透水的塑料袋内,并固定在电缆盘的侧板上。

每个电缆盘上应标明:

- a) 制造方名称;
- b) 电缆型号、规格;
- c) 装盘长度,m;
- d) 毛重,kg;
- e) 电缆盘包装尺寸(长×宽×高),m;
- f) 电缆盘工厂编号;
- g) 制造日期,年月;
- h) 表示电缆盘搬运时正确滚动方向的箭头;
- i) 本部分编号。

10.2 运输和贮存

电缆应避免露天存放。电缆盘不应平放。

搬运中不应从高处扔下装有电缆的电缆盘,不应机械损伤电缆。吊装包装件时,不应几盘同时吊装。

在车辆、船舶等运输工具上,电缆盘应放稳,并用合适的方法固定,防止运输中相互碰撞、滚动或翻倒。

11 安装后的试验

电缆系统敷设安装后的电气试验应满足 GB/T 31489.1—2015 中第 10 章的规定。

附录 A
(资料性附录)
绝缘料和半导电料的性能

电缆绝缘料和半导电料的性能参见表 A.1。

表 A.1 电缆绝缘料和半导电料的性能

项 目	单 位	绝缘料	半导电屏蔽料	半导电护套料
抗张强度	MPa	≥17.0	≥12.0	≥12.0
断裂伸长率	%	≥450	≥150	≥150
热延伸试验 [(200±3) °C, 20 N/cm ²] ^a				
负荷下伸长率	%	≤100	≤100	—
永久变形率	%	≤10	≤10	—
介电常数	—	≤2.5	—	—
短时击穿强度[较小的平板电极直径 25 mm, 升压速率 500 V/s, 样品厚度(1±0.1) mm]				
工频击穿强度	kV/mm	≥30	—	—
直流击穿强度	kV/mm	≥100	—	—
体积电阻率				
23 °C	Ω • m	≥1.0×10 ¹³	<1.0	<1.0
工作温度(70 °C 或 90 °C)	Ω • m	—	<10	—
杂质最大尺寸(1 000 g 样片中)	mm	≤0.10	—	—

^a 正常运行时允许导体最高工作温度为 70 °C 的产品, 供需双方协商一致时可降低热延伸的负重值为 5 N/cm²。