

ICS 71.100.01; 87.060.10

G 57

备案号：54414—2016

HG

中华人民共和国化工行业标准

HG/T 4972—2016

荧光增白剂 ANC

Fluorescent whitening agent ANC

2016-04-05 发布

2016-09-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前　　言

本标准按照 GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。

本标准由中国石油和化学工业联合会提出。

本标准由全国染料标准化技术委员会（SAC/TC134）归口。

本标准起草单位：浙江传化华洋化工有限公司、沈阳化工研究院有限公司、国家染料质量监督检验中心。

本标准主要起草人：马艳丽、董仲生、蔡定汉、姬兰琴、范约明。


荧光增白剂 ANC

1 范围

本标准规定了荧光增白剂 ANC 产品的要求, 采样, 试验方法, 检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

本标准适用于荧光增白剂 ANC 的产品质量控制。

结构式:



分子式: C₃₈H₃₆N₁₂Na₄O₁₅S₄

相对分子质量: 1120.98 (按 2013 年国际相对原子质量)

CAS RN: 923024-17-3

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件, 仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件, 其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2374—2007 染料 染色测定的一般条件规定

GB/T 6678—2003 化工产品采样总则

GB/T 6682—2008 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170—2008 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 21882 液体染料 黏度的测定

3 要求

荧光增白剂 ANC 的质量要求应符合表 1 的规定。

表 1 荧光增白剂 ANC 的质量要求

项 目	指 标	试验方法
(1) 外观	透明的琥珀色液体	5. 2
(2) 紫外吸收	125±5	5. 3
(3) 增白强度(为标准品的)/分	100±2	5. 4
(4) 色光(与标准品)	近似~微	5. 4
(5) 黏度(25℃±0.5℃)/(mPa·s)	≤ 20	5. 5
(6) pH 值(25℃±2℃)	8.5~10.5	5. 6

$$c = \frac{m}{1000} \times \frac{10}{100} \times 1000 = \frac{m}{10} \quad \dots \dots \dots \quad (2)$$

式中：

A——测试溶液浓度为 c 时的吸光度值；

c ——测试溶液的浓度的数值，单位为克每升 (g/L)；

m ——样品的质量的数值，单位为克 (g)。

$E_{1\text{cm}}^{10\text{ g/L}}$ 的两次平行测定结果之差应不大于两次测定结果算术平均值的 2%，取其算术平均值作为测定结果。

5.4 增白强度和色光的测定

5.4.1 材料和试剂

材料和试剂应符合 GB/T 2374—2007 第 3 章的规定。

- a) 纸张：静电复印 A4 纸，70 g/m²。
- b) 碳酸钙浑浊液：造纸工业用重质碳酸钙，用水配成质量分数 70% 的浑浊液。
- c) 瓷土：微米级，外观为白色或淡黄色粉末，不含增白剂。
- d) 分散剂：阴离子型脂肪酸类。
- e) 氢氧化钠：30% 溶液。
- f) 羧甲基纤维素钠 (CMC)：工业品。
- g) 胶乳：合成胶乳，主要成分为丁苯胶乳。

5.4.2 仪器和设备

仪器和设备应符合 GB/T 2374—2007 第 4 章的规定。

- a) 涂布仪。
- b) 高速搅拌器。
- c) 机械搅拌器。
- d) 测色仪。

5.4.3 涂料的制备

称取 857 g 搅拌均匀后的碳酸钙浑浊液于高速搅拌器的专用容器中，转速设为 3 500 r/min。在搅拌下，缓慢加入 600 g 瓷土，在 30 min 内加完。然后依次加入 8 g 分散剂、6 g 30% NaOH 溶液和一定量的水（保证搅拌均匀）。加完后，以 2 000 r/min 的转速搅拌 30 min 以上。

将 6 g CMC 溶于适量的热水中，完全溶解后，将 CMC 溶液和 288 g 胶乳一同加入到上述涂料中，同时将剩余的水（水的总量 485 mL）加入。再在 1 000 r/min 的转速下搅拌 1 h 以上。备用。

5.4.4 涂布操作

准确称取 0.4 g 荧光增白剂 ANC 样品（精确到 0.000 5 g），加入到 100 g 按本标准的 5.4.3 制备的涂料中，于机械搅拌器上，在转速 800 r/min~1 000 r/min 下搅拌 5 min 以上。

打开涂布仪开关，调整涂布仪的涂布速度为 10 m/min。将纸张固定在涂布仪上，使用一次性滴管吸取一定量的涂料液，使涂料液沿涂布棒均匀分布。之后开启涂布仪，开始涂布。涂布完成后，将纸张迅速放在铁板上后放入 105 °C 的烘箱中烘干 2 min。

每个涂布样品用上述方法制备 2 张平行样品。

同时以相同方法制备 2 张标准样品的平行样品。

- c) 生产日期;
- d) 净含量。

7.2 标签

产品应有标签，标签上应注明产品生产日期、合格证明、执行标准编号、批号。

7.3 包装

荧光增白剂 ANC 用塑料桶包装，并加密封，每桶净含量为 $50\text{ kg}\pm 0.5\text{ kg}$ ，其他包装可与用户协商确定。

7.4 运输

运输时应防止倒置，小心轻放，避免碰撞，切勿损坏包装。

7.5 贮存

荧光增白剂 ANC 应贮存于阴凉、干燥、通风处。贮存期半年。
