


SN

中华人民共和国进出口商品检验行业标准

SN 0053—92

出口皮鞋检验规程

Rule for inspection of leather shoes for export



1992-11-16发布

1993-01-01实施

中华人民共和国国家进出口商品检验局 发布

中华人民共和国进出口商品检验行业标准

出口皮鞋检验规程

SN 0053—92

Rule for inspection of leather shoes for export

1 主题内容与适用范围

本标准规定了出口皮鞋的检验依据、抽样方案、检验规则和结果判定。

本标准适用于胶粘、模压、硫化、线缝等工艺制做的各种出口皮鞋、皮靴的检验。

2 引用标准

- GB 2828 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)
- GB 6543 瓦楞纸箱
- GB 3903 皮鞋剥离强度试验方法
- GB 3904 鞋类耐折试验方法
- GB 3905 鞋类耐磨试验方法
- GB 2703 皮鞋工业术语
- QB 1002~1005 胶粘皮鞋、硫化皮鞋、线缝皮鞋、模压皮鞋

3 检验依据

3.1 合同、信用证、确认函、成交小样。合同及信用证规定不明确或不具体的按本标准检验。

3.2 QB 1002~1005《出口皮鞋》中华人民共和国轻工业部部标准一级品。

4 抽样方案

4.1 抽样方法

按 GB 2828 中的一般检查水平Ⅱ确定。一般采用分层法抽取代表性样品。

4.2 抽样数量

根据申请检验批的批量,采用一次抽样方案,通常从正常检查开始,根据检查结果随时执行 GB 2828规定的转移规则。

4.3 物理性能检验抽样

剥离强度按 GB 3903 执行。

耐折性能按 GB 3904 执行。

耐磨性能按 GB 3905 执行。

5 检验规则

5.1 检验条件

5.1.1 检验用具:玻璃板,专用尺,皮革厚度表,检验台。

5.1.2 检验室光线适宜,阳光不能直射。照度不低于 500 lx 或正常视力 50 cm 距离能看清针码。检验台必须能放置全箱皮鞋。

5.2 检验流程:

全箱皮鞋平放台上→校样→校对配码→全观色差→逐双单只操作→捏主跟、包头→审内底、外底→推底边→审鞋跟→摸鞋内→看尺码标记→量尺码长短→试平稳→看跷高→同双平视→先主后次→先帮后底→比前帮、外底长短→看周围比后帮、后跟高低。

5.3 检验方法

5.3.1 尺码以尺量为主。

5.3.2 工艺以目测、手摸、捏、推为主。

5.3.2.1 粘合牢度以手指推为主,一手持鞋,一手食指、中指托住鞋底,拇指推鞋底边沿各部位。

5.3.2.2 四点平、头跷高低、两心稳。把鞋平放在玻璃板上,以手指头按鞋内踵心处,试有无颠跛不平,看头跷是否过高过低。

5.3.3 检验数量

全部清点箱数;清点双数结合开箱进行。

5.3.4 检验包装

纸箱质量按 GB 6543 瓦楞纸箱执行。

5.3.4.1 外包装:应清洁干燥,大小适宜,标记、批次清晰正确。牢固完整,适于长途运输。木箱、纸箱不符合有关规定的应逐一调换。

5.3.4.2 内包装:应清洁,大小适宜,所列项目清晰,与实物相符。鞋盒、衬垫、隔纸、鞋袋质量、标记,号码是否符合规定。

5.3.5 检验品质

5.3.5.1 装箱尺码搭配,颜色有无错色,错配尺码,尺码长度是否与规定相符。

5.3.5.2 外观疵点、缺陷是否符合规定、用料、做工、楦型、款式是否与小样相符。

5.3.6 检验物理性能

5.3.6.1 剥离强度按 GB 3903 进行。

5.3.6.2 耐折性能按 GB 3904 进行。

5.3.6.3 耐磨性能按 GB 3905 进行。

6 结果判定

6.1 缺陷分类

6.1.1 A 类缺陷:鞋内有钉,发霉,反硝(革面发白)错双,钉外露,单只,顺只。

6.1.2 B 类缺陷:主跟软,内包头软,主跟上口硬,内包头上口厚,脱条,开胶,刀伤,碎口门,破伤,严重松面,起泡,钉脚不平,过硫,欠硫,喷硫,跟不牢,裂面,变色,掉色,变形以及影响穿用的缺陷。

6.1.3 C 类缺陷:按 GB 2703 和《产品质量缺陷名称》中除 A 类缺陷、B 类缺陷以外各条,均属 C 类缺陷。

6.2 结果评定:见表 1~表 3。

表 1 正常检查

单位:双

批量	抽样数量	A 类缺陷(AQL=0.25)		B 类缺陷(AQL=1.0)		C 类缺陷(AQL=4.0)	
		判定合格 (A _e)	判定不合格 (R _e)	判定合格 (A _e)	判定不合格 (R _e)	判定合格 (A _e)	判定不合格 (R _e)
281~500	50	0	1	1	2	5	6
501~1 200	80	0	1	2	3	7	8

续表 1

单位:双

批量	抽样数量	A类缺陷(AQL=0.25)		B类缺陷(AQL=1.0)		C类缺陷(AQL=4.0)	
		判定合格 (A _c)	判定不合格 (R _e)	判定合格 (A _c)	判定不合格 (R _e)	判定合格 (A _c)	判定不合格 (R _e)
1 201~3 200	125	0	1	3	4	10	11
3 201~10 000	200	1	2	5	6	14	15

表 2 加严检查

单位:双

批量	抽样数量	A类缺陷(AQL=0.25)		B类缺陷(AQL=1.0)		C类缺陷(AQL=4.0)	
		判定合格 (A _c)	判定不合格 (R _e)	判定合格 (A _c)	判定不合格 (R _e)	判定合格 (A _c)	判定不合格 (R _e)
281~500	50	0	1	1	2	3	4
501~1 200	80	0	1	1	2	5	6
1 201~3 200	125	0	1	2	3	8	9
3 201~10 000	200	0	1	3	4	12	13

表 3 放宽检查

单位:双

批量	抽样数量	A类缺陷(AQL=0.25)		B类缺陷(AQL=1.0)		C类缺陷(AQL=4.0)	
		判定合格 (A _c)	判定不合格 (R _e)	判定合格 (A _c)	判定不合格 (R _e)	判定合格 (A _c)	判定不合格 (R _e)
281~500	20	0	1	0	1	2	3
501~1 200	32	0	1	1	2	3	4
1 201~3 200	50	0	1	1	2	5	6
3 201~10 000	80	1	2	2	3	7	8

6.3 样品中发现任一检查项目的合格品数等于或小于对应的合格判定数时,判该批为合格,若不合格品数等于或大于其对应的不合格品数时,则判该批为不合格。

6.4 对判不合格的批,允许对全批整修返工后复验一次。

6.5 对判为合格批,被检出的不合格品及检验损耗品,要用合格品如数补足。

6.6 样品以双方为单位,一只不合格等于一双不合格。

7 检验时效

7.1 检验单证有效期一般为二个月。

7.2 检验质量有效期为六个月,但过期三个月应拆箱、查库、检查,霉雨季节尤应加强。

附加说明：

本标准由中华人民共和国国家进出口商品检验局提出。

本标准由中华人民共和国重庆、天津进出口商品检验局起草。

本标准主要起草人杜德昕、单卫国。



(京)新登字 023 号

中华人民共和国进出口商品检验
行业标准
出口皮鞋检验规程
SN 0053—92

*
中国标准出版社出版
(北京复外三里河)
中国标准出版社北京印刷厂印刷
版权所有 不得翻印

*
开本 880×1230 1/16 印张 1/2 字数 7 千字
1993年6月第一版 1993年6月第一次印刷
印数 1—3 000

*
书号：155066·2-8802 定价 0.90 元

6