


**SN**

# 中华人民共和国进出口商品检验行业标准

SN 0086—92

## 出口黄牛皮、水牛皮检验方法

Method for inspection of raw cow skin and raw  
buffalo skin for export



1992-12-28 发布

1993-05-01 实施

中华人民共和国国家进出口商品检验局 发布

浙江省标准计量情报研究所

(京)新登字 023 号

中华人民共和国进出口商品检验  
行 业 标 准  
出口黄牛皮、水牛皮检验方法  
SN 0086—92

\*

中国标准出版社出版  
(北京复外三里河)  
中国标准出版社北京印刷厂印刷  
版权专有 不得翻印

\*

开本 880×1230 1/16 印张 1/4 字数 3 千字  
1993 年 7 月第一版 1993 年 7 月第一次印刷  
印数 1—3 000

\*

书号: 155066·2-8852 定价 0.90 元

# 中华人民共和国进出口商品检验行业标准

## 出口黄牛皮、水牛皮检验方法

SN 0086—92

Method for inspection of raw cow skin and raw  
buffalo skin for export

代替 ZB B45 011—88

### 1 主题内容与适用范围

本标准规定了出口黄牛皮、水牛皮的检验方式、抽样方案、检验程序。  
本标准适用于出口黄牛皮、水牛皮的检验。

### 2 检验方式

- 2.1 出口检验
- 2.2 预先检验

### 3 抽样方案

#### 3.1 数量

- 3.1.1 检验 1 000 张以下按各等级的 10% 抽取; 1 001~10 000 张, 每增加 200 张增抽 10 张, 不足 200 张以 200 张计; 10 001 张以上, 每增加 400 张增抽 10 张, 不足 400 张以 400 张计。
- 3.1.2 根据品质情况, 可酌情增减抽样数量。

#### 3.2 方法

- 3.2.1 对成包的皮张, 根据堆放部位, 随机抽取。
- 3.2.2 对未成包的皮张, 根据堆放情况, 按上中下、左中右或四角一中方法抽取。

### 4 检验

#### 4.1 工具

工作台、衡器、钢卷尺或木尺。

#### 4.2 条件

验货场地要求光线适宜, 避免阳光直射。

#### 4.3 步骤

先看板面, 后看毛面, 衡称重量, 结合伤残, 综合评定。

#### 4.4 方法

##### 4.4.1 板面

验看皮形是否完整, 加工是否合理, 有无霉烂变质, 根据皮板粗细、颜色和油润程度确定宰剥季节。以手摸、折弹, 感觉皮板弹性强弱、厚薄均匀及干燥程度, 然后视力集中于主要部位, 由下往上至颈部, 再转向次要部位, 验看有无破洞、蛇眼、描刀、石灰变性、黄色斑点(或痘疤)等伤残及其影响程度。

对有疑问处, 可擦去尘土和污物, 用手摸试, 进一步判断伤残。

##### 4.4.2 毛面

将毛面朝上,验看毛绒长短、粗细、疏密、光泽等,根据毛绒实际状况确定宰剥季节,同时验看有无烙印伤、鞍伤和霉烂脱毛等伤残。

#### 4.4.3 称重

用经校准之衡器称重,确定重量档次。

---

#### 附加说明:

本标准由中华人民共和国国家进出口商品检验局提出。

本标准由中华人民共和国河北、山东进出口商品检验局负责起草。

本标准主要起草人孟宪铎、刘义洪。

版权专有 不得翻印

\*

书号:155066·2-8852

定价: 0.90 元