

SN

中华人民共和国进出口商品检验行业标准

SN 0087—92

出口马皮、骡皮检验方法

**Method for inspection of raw horse
skin and mule skin for export**



1992-12-28发布

1993-05-01实施

中华人民共和国国家进出口商品检验局 发布

浙江省标准计量情报研究所

(京)新登字 023 号

中华人民共和国进出口商品检验
行 业 标 准
出口马皮、骡皮检验方法

SN 0087—92

*
中国标准出版社出版
(北京复外三里河)
中国标准出版社北京印刷厂印刷
版权专有 不得翻印

*
开本 880×1230 1/16 印张 1/4 字数 3 千字
1993年7月第一版 1993年7月第一次印刷
印数 1—3 000

*
书号：155066·2-8853

中华人民共和国进出口商品检验行业标准

出口马皮、骡皮检验方法

SN 0087—92

Method for inspection of raw horse
skin and mule skin for export

代替 ZB B45 012—88

1 主题内容与适用范围

本标准规定了出口马皮、骡皮的检验方式、抽样方案及检验程序。

本标准适用于出口马皮、骡皮的检验。

2 检验方式

2.1 出口检验

2.2 预先检验

3 抽样方案

3.1 数量

3.1.1 报验数量在1 000张以下,按各等级的10%抽取;1 001~10 000张,每增加200张增抽10张,不足200张以200张计;10 001张以上,每增加400张增抽10张,不足400张以400张计。

3.1.2 根据品质情况,可酌情增减抽样数量。

3.2 方法

3.2.1 对成包的皮张,根据堆放部位,随机抽取。

3.2.2 对未成包的皮张,根据堆放情况,按上中下、左中右或四角一中的方法抽取。

4 检验

4.1 工具

工作台、磅秤、直尺或钢卷尺。

4.2 条件

验货场地要求光线适宜,避免阳光直射。

4.3 步骤

先看板面,后验毛面,测量面积,衡称重量,结合伤残,综合评定。

4.4 方法

4.4.1 板面

验看全皮,按其品质特征和外观形态鉴定品种。

看皮形是否完整,加工是否合理,肉屑、脂肪是否去净,板面粗细程度。根据皮板颜色和油润状况确定宰剥季节。结合手摸、折弹,感觉皮板弹性、厚度、均匀程度,干燥是否适宜。然后,视力集中于主要部位,由下往上至颈部,再转向次要部位,验看全皮有无破洞、陈皮、描刀、鞭伤、石灰变性、黄色斑点(或痘疤)、受闷脱毛、霉烂板等伤残。

对有疑问的伤残,可擦去尘土和污物,用手摸试,进一步判断伤残。

4.4.2 毛面

结合手摸验看毛绒长短、粗细、疏密、颜色、光泽,根据毛绒发育状况确定宰剥季节,同时验看有无烙印、磨伤、毛绒脱落等伤残。

4.4.3 面积测量

板面朝上,自然平铺,长度从颈部中间至尾根量出,宽度在腰间适当部位量出。

4.4.4 面积计算

按下列公式计算:

$$S = A \cdot B$$

式中: S ——面积, cm^2 ;

A ——长度, cm ;

B ——宽度, cm 。

4.4.5 称重

经用标准之衡器称重,确定其重量档次。

附加说明:

本标准由中华人民共和国国家进出口商品检验局提出。

本标准由中华人民共和国河北、山东进出口商品检验局负责起草。

本标准主要起草人孟宪铎、刘义洪。