SN

中华人民共和国出入境检验检疫行业标准

SN/T 0902—2000

进口 3.81 mm 普通盒式录音磁带检验规程

Rules for the inspection of 3.81 mm normal cassette tape for import

2000-06-22 发布　　2000-11-01 实施

中华人民共和国国家出入境检验检疫局　发布

前　言

本标准是对原专业标准 ZB G82 001—1986 的修订。ZB G82 001—1986 由原中华人民共和国辽宁进出口商品检验局周杰起草。本标准在格式上按照 GB/T 1.1—1993《标准化工作导则　第 1 单元：标准的起草与表述规则　第 1 部分：标准编写的基本规定》的要求进行编写，并结合进口商品的特点，对 ZB G82 001中的抽样、检验及检验结果判定等有关内容进行了修订，以适应进口检验工作的需要。

本标准中常温主要性能的部分检验方法参照 GB/T 1779.1—1989《6.30 mm 广播录音磁带性能测试方法》中的有关内容。

本标准自实施之日起代替 ZB G82 001—1986。

本标准由中华人民共和国国家出入境检验检疫局提出并归口。

本标准由中华人民共和国辽宁出入境检验检疫局负责起草。

本标准起草人：李文利、张晓宇、李贵波。

中华人民共和国出入境检验检疫行业标准

进口 3.81 mm 普通盒式录音磁带检验规程

Rules for the inspection of 3.81 mm normal cassette tape for import

SN/T 0902—2000

代替 ZB G82 001—1986

1 范围

本标准规定了进口普通盒式录音磁带的检验要求、抽样及合格判定方法。

本标准适用于进口带宽为 3.81 mm 盒式录音磁带的检验。

2 引用标准

下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 2828—1987 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)

GB/T 3791—1983 盒式录音磁带尺寸及机械特性

GB/T 1779.1—1989 6.30 mm 广播录音磁带性能测试方法

3 定义

本标准采用下列定义。

检验批 inspection lot

为实施抽样检验汇集的同一规格、型号，在相同发票项下进口的单位商品，称为检验批，简称批。

4 抽样

4.1 抽样条件

进口普通盒式录音磁带按检验批抽样。

4.2 抽样方案

4.2.1 开箱检验抽样按 GB/T 2828 正常检查一次抽样方案一般检查水平 I 确定。

4.2.2 合格质量水平

B 类不合格 AQL＝4.0

C 类不合格 AQL＝6.5

4.2.3 常温主要性能抽样从开箱检验样品中随机抽取 3 个样带。

4.3 抽样方法

从检验批中随机抽取。

5 检验

5.1 检验分类

中华人民共和国国家出入境检验检疫局 2000-06-22 批准　　2000-11-01 实施

检验分为开箱检验和常温主要性能检验。

5.1.1 开箱检验

开箱检验项目、不合格内容、不合格分类和检验方法按表1。

表1 开箱检验

序号	检验项目	不合格内容	不合格分类	检验方法
1	包装	包装箱标志与箱内商品不符	C	视检
		内、外包装破损，受潮	C	视检
2	外带盒	开启不灵、开裂、变形、毛刺	B	手检和视检
		一般划伤、裂纹、不清洁	C	视检
3	内带盒	无商标	B	视检
		严重开裂、严重变形	B	视检
		明显损伤、出现松动、缺少固定螺钉	B	视检
		上下接缝明显不合或高低不平	B	视检
		漏装上下盖内表面与磁带之间润滑垫片	B	视检
		漏装屏蔽罩	B	视检
		漏装弹性片、压垫	B	视检
		两面无A、B(或1、2)标志	B	视检
		一般变形、小脱落、小毛刺、金属件锈蚀	B	视检
		一般划伤、裂纹、不清洁	C	视检

5.1.2 常温主要性能检验

常温主要性能检验项目、性能要求和检验方法按表2。

表2 常温主要性能检验

序号	测量项目		性能要求	检验方法
1	磁带宽度		$3.81^{0}_{-0.05}$ mm	将样带置于玻璃板下面，在无张力下，沿着样带长度方向，用读数显微镜或投影仪分别测量五个位置的宽度，所测数据均合格时，取其算术平均值
2	带盒尺寸		GB/T 3791—1983 中1.3	GB/T 3791—1983 中2.2.2
3	电声特性	最大电平输出	315 Hz：≥−1.5 dB 10 kHz：≥−1.5 dB	GB/T 1779.1—1989 中5.1
		消磁程度	≥65 dB	GB/T 1779.1—1989 中5.8
4	机械特性	卷带力矩	GB/T 3791—1983 中1.6	GB/T 3791—1983 中2.2.3
		抖晃率	GB/T 3791—1983 中1.12	GB/T 3791—1983 中2.2.7
5	引带物理性能	引带接头粘牢度	GB/T 3791—1983 中1.9	GB/T 3791—1983 中2.7

5.2 检验批结果的判定

5.2.1 开箱检验

根据检验结果统计，若开箱检验中发现的B、C类不合格品数均符合合格判定数 A_c 时，则判定开箱检验合格，否则判定为不合格。

5.2.2 常温主要性能检验

若检验项目出现一个或一个以上项目不合格，应抽取6个样带仅对不合格项目进行重复检验，若再次出现不合格项目，则判定该批商品常温主要性能检验不合格，否则判定合格。

5.2.3 当开箱检验、常温主要性能检验均合格时，则判定该批商品合格。

6 不合格的处置

对不合格批出具检验证书。

中华人民共和国出入境检验检疫
行 业 标 准
进口 3.81 mm 普通盒式
录音磁带检验规程
SN/T 0902—2000
*
中 国 标 准 出 版 社 出 版
北京复兴门外三里河北街 16 号
邮政编码:100045
电 话:68522112
中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
版权专有 不得翻印
*
开本 880×1230 1/16 印张 1/2 字数 6 千字
2000 年 8 月第一版 2000 年 8 月第一次印刷
印数 1—2 000
*
书号:155066·2-13209 定价 6.00 元