SN

中华人民共和国出入境检验检疫行业标准

SN/T 1008—2001

出口日用、运动皮手套检验规程

Rules for the inspection of daily-used and sports leather gloves for export

2001-12-30 发布　　2002-06-01 实施

中华人民共和国
国家质量监督检验检疫总局　发布

前　言

本标准是按照GB/T 1.1—1993《标准化工作导则　第1单元:标准的起草与表述规则　第1部分:标准编写的基本规定》的要求编写的。

由于出口日用、运动皮手套没有一个系统规范的检验规程,多年来在检验工作中只能参考企业标准或合同进行检验。随着国际贸易的发展,皮手套款式不断翻新,各国对此项商品的品质要求日趋严格,原参考检验依据已不适宜目前出口检验的要求,为此制定了皮手套检验规程。本标准抽样部分采用GB/T 2828—1987《逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)》的抽样办法,本标准规定了出口日用皮手套、运动皮手套的检验及检验结果的判定。

本标准由国家认证认可监督管理委员会提出并归口。

本标准起草单位:中华人民共和国天津出入境检验检疫局。

本标准主要起草人:呼子明。

本标准首次发布。

中华人民共和国出入境检验检疫行业标准

出口日用、运动皮手套检验规程

SN/T 1008—2001

Rules for the inspection of daily-used and sports leather gloves for export

1 范围

本标准规定了出口日用、运动皮手套的抽样、检验及检验结果的判定。

本标准适用于猪、牛、羊、马皮革制作的日用、运动皮手套的检验。

2 引用标准

下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 2828—1987 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)

SN/T 0554—1996 出口服装包装检验规程

3 定义

本标准采用下列定义。

3.1 检验批

以同一合同在同一条件下加工的同一品种为一检验批。

3.2 A 类不合格品

单位产品出现严重的缺陷，如破洞、色花、色差、油花、脱色、裂浆、裂面、脱浆、露孔、霉点、白霜、严重缝制不良、严重搭配不良、配件损坏、规格不符及严重影响质量和美观的缺陷。

3.3 B 类不合格品

单位产品上出现较严重的描刀、色花、色差、较严重缝制不良、较严重配制不良、压痕、粗绒、鞭花、松面及较严重影响质量和美观的缺陷。

4 抽样

4.1 抽样方案

按 GB/T 2828 规定，采用正常检查一次抽样方案。

4.2 一般检查水平Ⅱ。

4.3 AQL 值的确定

A 类不合格品 AQL＝1.0

B 类不合格品 AQL＝4.0

4.4 出口日用、运动皮手套抽样数量见表 1。

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 2001-12-30 批准　　2002-06-01 实施

表 1　出口日用、运动皮手套抽样表

批量 N 副	抽验数	A 类不合格品 AQL＝1.0		B 类不合格品 AQL＝4.0	
		合格 A_c	不合格 R_e	合格 A_c	不合格 R_e
51～90	13	0	1	1	2
91～150	20	0	1	2	3
151～280	32	1	2	5	6
281～500	50	1	2	5	6
501～1 200	80	2	3	7	8
1 201～3 200	125	3	4	10	11
3 201～10 000	200	5	6	14	15
10 001～35 000	315	7	8	21	22

5　检验

5.1　工具

钢卷尺、检针器、检验台。

5.2　检验条件

检验场地应光线适宜，避免阳光直射。

5.3　原辅料要求

5.3.1　正面革

5.3.1.1　革皮丰满、柔软、有弹性，薄厚均匀。

5.3.1.2　涂饰层牢固均匀、革面平展、光洁。

5.3.1.3　不得有裂浆、裂面、脱浆和严重松面、色花及影响质量和美观的缺陷。

5.3.2　绒面革

5.3.2.1　革身柔软、有弹性，薄厚均匀、牢固。

5.3.2.2　磨绒粗细、长短均匀一致。

5.3.2.3　不得有严重的粗绒、色花、油花、压痕及明显影响美观的缺陷。

5.3.3　辅料

5.3.3.1　配件无锈蚀，涂饰层牢固、光滑、均匀无斑点。

5.3.3.2　拉练咬口吻合良好，流利光滑。

5.3.3.3　里料不得有影响使用的缺陷。

5.4　检验程序

5.4.1　抽取样品后，先看款式（型号、货号）规格、皮革颜色、辅料是否符合合同或样品要求，然后测量尺寸。

5.4.2　先检验外形，再检验缝制做工和尺寸，结合伤残综合评定。

5.4.3　检验同副手套色泽的差别，皮纹的粗细，光泽的明暗度，绒头大小是否有破面及同部位的部件是否一致、对称。

5.4.4　将同副手套的掌心重叠，检验手套大小是否一致，是否有跳针及影响美观、质量的缺陷。

5.4.5　检验手套里，看里料是否符合要求，线缝是否牢固、平服，线头是否去净，毛皮里毛向是否正确，棉里薄厚是否均匀。验看里面是否平服，五指是否通疏。

5.4.6　用检针器检验断针。

5.5　缝制

5.5.1 缝制线路顺直、牢固，双线距离一致，针码均匀，无漏线、跳线、下坑。

5.5.2 手形正、手指顺直、指尖圆正，弯度一致，各部位对称。

5.5.3 商标、尺码带、货号带定位准确，缝制牢固，所用线颜色与商标色要相随。

5.6 检验结果的判定

5.6.1 A 类、B 类不合格品数同时小于等于 A_c 的数字，则判定为全批合格。

5.6.2 A 类、B 类不合格品数同时大于等于 R_e 的数字，则判定全批不合格。

5.6.3 当 A 类不合格品数大于等于 R_e，不管 B 类不合格品数是否超出 R_e，应制定为全批不合格。

5.6.4 当 B 类不合格品数大于等于 R_e，A 类不合格品数小于 A_c，不合格品数相加，如小于两类不合格品 R_e 总数，则判定全批不合格。

5.6.5 当同一单位产品同时出现 A 类、B 类缺陷的，以 A 类计算。

5.6.6 发现断针，判定为不合格。

5.7 包装

按 SN/T 0554 规定执行。

6 检验有效期

检验有效期为二个月。

中华人民共和国出入境检验检疫
行 业 标 准
出口日用、运动皮手套检验规程
SN/T 1008—2001
*
中国标准出版社出版
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045
电话:68523946 68517548
中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
*
开本 880×1230 1/16 印张 1/2 字数 8 千字
2002年5月第一版 2002年5月第一次印刷
印数 1—2 000
*
书号:155066·2-14373 定价 6.00 元
网址 www.bzcbs.com

版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68533533

SN/T 1008-2001