

SN

中华人民共和国进出口商品检验行业标准

SN 0089—92



出口绵羊板皮检验方法

**Method for inspection of raw sheep
skin for export**

1992-12-28发布

1993-05-01实施

中华人民共和国国家进出口商品检验局 发布

(京)新登字 023 号

中华人民共和国进出口商品检验
行 业 标 准
出口绵羊板皮检验方法
SN 0089—92

*
中国标准出版社出版
(北京复外三里河)
中国标准出版社北京印刷厂印刷
版权专有 不得翻印

*
开本 880×1230 1/16 印张 1/4 字数 3 千字
1993年7月第一版 1993年7月第一次印刷
印数 1—3 000

*
书号：155066 · 2-8855

中华人民共和国进出口商品检验行业标准

出口绵羊板皮检验方法

SN 0089—92

Method for inspection of raw sheep
skin for export

代替 ZB B45 014—88

1 主题内容与适用范围

本标准规定了出口绵羊板皮的检验方式、抽样方案及检验程序。

本标准适用于出口绵羊板皮的检验。

2 检验方式

2.1 出口检验

2.2 预先检验

3 抽样方案

3.1 数量

3.1.1 报验数1 000张以下,按各等级的10%抽取;1 001~10 000张,每增加200张增抽10张,不足200张按200张计;10 001张以上,每增加400张增抽10张,不足400张以400张计。

3.1.2 根据品质情况,可酌情增减抽样数量。

3.2 方法

3.2.1 对成包的皮张,根据堆放部位,随机抽取。

3.2.2 对未成包的皮张,根据堆放情况,按上中下、左中右或四角一中的方法抽取。

4 检验

4.1 工具

工作台、钢卷尺、软尺和木尺。

4.2 条件

验货场地要光线适宜,避免阳光直射。

4.3 步骤

先看板面,后看毛面,测量面积,结合伤残,综合评定。

4.4 方法

4.4.1 板面

首先验看全皮,按其品质特征和外观形态鉴别品种,再验看皮形是否完整,加工是否合理,结合品种判定板面细致和光泽、油润程度,根据皮板颜色确定宰剥季节。双手持皮抖弹几次,感觉其弹性、厚薄均匀程度及重量与面积是否相适应,然后,视力集中于主要部位,再转向次要部位验看全皮有无疔、痘、疮疤、油浸、冻糠、瘀血、肋骨形皮、霉烂板等伤残。

对可疑伤残,用一只手持皮边缘提起,另一只手将可疑处毛分开,对准光源照射确定。

4.4.2 毛面

结合手摸验看毛绒长短、粗细、颜色、光泽,根据毛面实际情况确定宰剥季节,同时验看有无受闷脱毛、剪伤(不得有剥下的皮张再行剪毛)。

4.4.3 面积测量

板面朝上,长度从颈部中间至尾根量出,宽度在腰间选适当部位量出。

4.4.4 面积计算

按下列公式计算:

$$S = A \cdot B$$

式中: S —面积, cm^2 ;

A —长度, cm ;

B —宽度, cm 。

附加说明:

本标准由中华人民共和国国家进出口商品检验局提出。

本标准由中华人民共和国河北、山东进出口商品检验局负责起草。

本标准主要起草人孟宪铎、刘义洪。

11