

ICS 61.060
Y 78
备案号:34525—2012

HG

中华人民共和国化工行业标准

HG/T 2019—2011
代替 HG/T 2019—2001

黑色雨靴(鞋)

Black rain boots (shoes)

2011-12-20 发布

2012-07-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 HG/T 2019—2001《黑色雨靴(鞋)》，与 HG/T 2019—2001 相比，主要变化如下：

- 对适用范围做了适当的修改(见 1)；
- 对分类进行了修改(见 4.1)；
- 对物理性能项目中，物理性能的技术要求采用统一要求(见 4.3 表 1)；
- 增加了模压底后跟着力部位最厚处厚度(见 4.4.1 表 2)；
- 删除了外观质量一等品的要求并对外观质量要求进行了适当的修改(见 4.6 表 3)；
- 增加了规范性附录 A 漆膜伸长率的测定(见附录 A)。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准的附录 A 为规范性附录。

本标准由中国石油和化学工业联合会提出。

本标准由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会胶鞋分技术委员会(SAC/TC35/SC9)归口。

本标准负责起草单位：沈阳华宁鞋业有限公司、上海市质量监督检验技术研究院、际华三五三七制鞋有限责任公司、天津红联橡胶制品有限公司、中华人民共和国莆田出入境检验检疫局。

本标准主要起草人：陈石、章若红、陈松雄、勾玉忠、丁丽婵、徐德佳、段友菊、展秀东、林伟。

本标准所替代标准的历次版本发布情况为：

- HG/T 2019—1991、HG/T 2019—2001。

黑色雨靴(鞋)

1 范围

本标准规定了黑色雨靴(鞋)的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于弹性材料制成的一般防水穿用的黑色雨靴(鞋)。

本标准不适用工矿靴及特种劳动防护用品胶面胶靴(鞋)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 528—2009 硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定(idt ISO 37 : 2005)

GB/T 531.1—2008 硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第1部分:邵氏硬度计法(邵尔硬度)(idt ISO 7619-1 : 2004)

GB/T 532—2008 硫化橡胶或热塑性橡胶与织物粘合强度的测定(idt ISO 36 : 2005)

GB/T 1689—1998 硫化橡胶耐磨性能的测定(用阿克隆磨耗机)

GB/T 2941—2006 橡胶物理试验方法试样制备和调节通用程序(idt ISO 23529 : 2004)

GB/T 3293.1 鞋号(idt ISO 9407 : 1991)

GB/T 3293 中国鞋楦系列

GB/T 3512—2001 硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验

HG/T 2198—1991 硫化橡胶物理试验方法的一般要求

HG/T 2403 胶鞋检验规则、标志、包装、运输、贮存

HG/T 3664—2000 胶面胶靴(鞋)耐渗水试验方法(neq ISO 2023 : 1994)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准

3.1

底板厚度 base thickness

外底扣除花纹后最薄厚度。

4 要求

4.1 分类

4.1.1 雨靴

统高 125 mm 以上(包括 125 mm 半统胶面雨鞋)。

4.1.2 雨鞋

统高 125 mm 以下的胶面雨鞋。

4.2 鞋号、型号

鞋号、型号、鞋楦尺寸、分档按 GB/T 3293.1 和 GB/T 3293 标准执行。

4.3 物理性能

物理性能项目和指标见表 1。

表 1 物理性能项目和指标

项 目	指 标	
	靴(鞋)面	靴(鞋)外底
拉伸强度/MPa	≥ 10.0	7.0
拉断伸长率/%	≥ 400	320
硬度(Shore A)	≤ 65	70
粘合强度/(N/mm)	≥ 0.4	—
漆膜伸长率/%	≥ 100	—
磨耗量/cm ³	—	1.2
拉伸强度老化性能保持率/%	≥ 80	80
注 1:外底无法取样时,采用同配方、同工艺条件下制备试样来代替。 注 2:拉伸强度老化性能保持率为型式检验项目。		

4.4 厚度

4.4.1 外底厚度

外底厚度应符合表 2 的规定

表 2 外底厚度要求

尺寸分档(中国鞋号 S)	S > 230		S ≤ 230	
	压延底	模压底	压延底	模压底
前掌着力部位最厚处厚度/mm	≥ 4.0	6.0	3.0	5.0
底板厚度/mm	≥ 2.0	2.5	1.6	2.0
后跟着力部位最厚处厚度/mm	≥ 5.0	7.0	4.0	6.0
注 1: 鞋号 S≤125 时,上述指标不做考核。 注 2: 前掌、后跟着力部位最厚处厚度包含凸起处厚度。				

4.4.2 靴(鞋)面厚度

靴(鞋)面厚度应大于等于 1.0 mm。

4.5 耐渗水性能

胶靴(鞋)应无漏水、渗水现象。胶靴(鞋)内应无空气漏出(充气法),或没有水渗入靴(鞋)中(浸泡法)。

4.6 外观质量

成品靴(鞋)外观质量应符合表 3 要求。

表 3 外观质量要求

部位	缺陷名称	要 求
靴(鞋)面	砂眼	不应有
	杂质、硬粒	弯曲处不应有,其他部位直径不超过 1.5 mm
	粘伤、痕迹	靴(鞋)前部不应有,其他部位面积不超过 50 mm ² 限一处,高半统限二处
	气泡	弯曲处不应有,其他部位直径不超过 1.5 mm 限二处,高半统限四处,
	表层纤维	靴(鞋)前部不应有,其他部位长度不超过 25 mm 限一处,高半统限二处
	上口线脱胶、修坏、接头洞	上口线脱胶不应有,剪边修坏深度不超过 1 mm 限一处,接头洞长度不超过 2.5 mm
	疙瘩	靴(鞋)前部、筒前部直径不超过 1.5 mm 限一处,其他部位直径不超过 2 mm 限二处,4 mm 限一处,但后两项不能同时都存在
	亮油擦伤	靴(鞋)前部不应有,其他部位长不超过 15 mm 限二处,或累计面积不超过 50 mm ² ,高半统加倍
	亮油影条	靴(鞋)前部不明显者,其他部位长度不超过全鞋长的 1/3
	缺油	不低于上口线下沿
靴(鞋)里布	与靴(鞋)面脱壳	累计面积不超过 400 mm ² ,但不准集中于统口处
	破洞开线	直径不超过 6 mm 限一处,开线长度不超过 8 mm 限一处
	污渍	累计面积不超过 600 mm ²
	漏油	不应有
	亮油灌统	长度不超过统四周长 1/2,深度不超过 25 mm,高半统不超过 30 mm
中底布	污渍	累计面积不超过 300 mm ²
	与内底脱壳	累计面积不超过 400 mm ²
内底	歪斜脱空	边缘脱空不超过 6 mm
	高低不平	高或低不超过 2 mm 限三处
	与外底脱壳	累计面积不超过 200 mm ²
后跟	与外底弹开	一次硫化跟与外底弹开深度不超过 2 mm
	切边气孔	直径不超过 1.5 mm 限四处(包括一次硫化后跟)
外底	弹开	深度不超过 2 mm 长不超过 10 mm 限一处
	底围条	围条露出外底不低于 2 mm
	砂粒杂质气泡	弯曲处不应有,其他部位直径不超过 3 mm 限二处,高或深度不超过外底厚度 1/3
	粘着痕迹	面积不超过 400 mm ² 限一处,花纹基本清晰
	切边气孔	直径不超过 2 mm 限四处
整靴(鞋)	外底后跟花纹长短	同双靴(鞋)差距不超过 12 mm,鞋号 195 以下差距不超过 8 mm
	统口高低不平	同双靴上口处高低差不超过 10 mm,鞋类不超过 5 mm
	喷霜	不应有

注:上表未列入的质量缺陷,按上表类似项目处理,严重影响美观或穿着的应为不合格品。

5 试验方法

5.1 橡胶物理性能试验方法的一般要求

橡胶物理性能试验方法的一般要求按 HG/T 2198—1991 中的规定执行,其中成品试样取片可顺外底长度方向裁取,靴(鞋)面硫化橡胶拉伸性能、硬度、漆膜伸长率试验应去除附着物并打磨平整后进行试验。

5.2 试验条件

橡胶试样停放和试验的标准温度、湿度和时间按 GB/T 2941—2006 的规定执行,其中试样试验前放置时间不应少于 6 h。

5.3 硫化橡胶拉伸性能

硫化橡胶拉伸性能的测定按 GB/T 528—2009 的规定执行,试验采用哑铃状 I 型裁刀。当试样厚度未达到测试方法标准时,按试样实际厚度试验。

5.4 磨耗量

磨耗量的测定按 GB/T 1689—1998 规定执行。当试片长度不够时,可顺外底方向搭接。当试样厚度未达到测试方法标准时,按试样实际厚度试验。

5.5 橡胶硬度

橡胶硬度试验按 GB/T 531.1—2008 的规定执行,如试片厚度达不到要求时,可多层重叠直至达到试验厚度要求。

5.6 粘合强度

粘合强度试验按 GB/T 532—2008 的规定执行。试样取片部位:鞋取两腮,靴取两侧的纵向,各取一个样,有效宽度为 10 mm,长为 100 mm~200 mm,沿试样在有效宽将试样割透至 40 mm~50 mm 长(即试样有效试验长度)再用小刀沿试样一端的有效宽将试样靴(鞋)里布与胶开口。

5.7 漆膜伸长率

漆膜伸长率的测定见规范性附录 A。

5.8 拉伸强度老化性能保持率

拉伸强度老化性能保持率按 GB/T 3512—2001 的规定执行。老化试验条件为 $(70 \pm 1)^\circ\text{C} \times 72 \text{ h}$ 。老化后停放时间 $4 \text{ h} \pm 30 \text{ min}$,然后测定拉伸强度,与未老化试片进行对比,计算拉伸强度老化性能保持率 $P(\%)$ 。

拉伸强度老化性能保持率 $P(\%)$ 按式(1)计算:

$$P = \frac{A}{O} \times 100 \quad \dots\dots\dots (1)$$

式中:

P ——拉伸强度老化性能保持率,数值以%表示;

A ——试样老化后拉伸强度,单位为兆帕(MPa);

O ——试样老化前拉伸强度,单位为兆帕(MPa)。

拉伸强度老化性能保持率(%)的取值,精确到整数位。

5.9 厚度的测定

5.9.1 外底厚度的测定

从试样胶靴(鞋)剥取外底,切除外底的边缘部分,剥离中底、中芯,以获得胶靴(鞋)底胶片。沿胶靴(鞋)底胶片纵向中心轴线解剖,用游标卡尺分别测量前掌着力处、后跟着力处和底板厚度最薄处的厚度。所得数据取最小值,保留小数点后一位。

5.9.2 靴(鞋)面厚度的测定

从试样靴(鞋)上切取靴(鞋)面,并剥离衬里,得到靴(鞋)面胶片。用橡胶测厚仪测靴(鞋)面厚度,

取最小值,数值保留小数点后一位。

5.10 耐渗水试验

胶靴(鞋)耐渗水试验按 HG/T 3664—2000 规定执行

6 检验规则、标志、包装、运输与贮存

检验规则、标志、包装、运输与贮存按 HG/T 2403 规定执行。

附 录 A
(规范性附录)
漆膜伸长率的测定

A.1 设备

A.1.1 拉力机

有恒定拉伸速度,能指示或最好能记录试样断裂时所施加的最大负荷。试验机的2个夹具的中心线与拉力方向应重合,夹具的正面边沿垂直于拉力的方向,2个夹持面在同一平面上,夹持试样时,既不使试样滑动,又不割伤和磨损试样,夹具应略宽于试样。拉伸时夹具的速度为100 mm/min \pm 10 mm/min。

A.2 试样

切取长为120 mm~125 mm,宽为(10 \pm 0.2) mm,厚为原成品厚度的试片,并在试片上标上间距为(100 \pm 0.5) mm的两条标线。

A.3 试验步骤

调整拉力机夹持器之间的距离为100 mm后,将试样准确地按标线夹在夹持器下,夹持器运行速度为(100 \pm 10) mm/min,当试片伸长至漆膜呈现浑浊现象,并有第一裂口出现时试验结束。

A.4 结果表示

漆膜伸长率 $E(\%)$ 按式(2)计算:

$$E = \frac{L_1 - L_0}{L_0} \times 100 \dots\dots\dots (2)$$

式中:

E ——漆膜伸长率 E ,数值以%表示;

L_0 ——试片原标线间的距离,单位为毫米(mm);

L_1 ——漆膜出现第一个裂口时,试片标线的距离,单位为毫米(mm)。

每双靴(鞋)做两条试片,取其平均值。

中华人民共和国

化工行业标准

黑色雨靴(鞋)

HG/T 2019—2011

出版发行:化学工业出版社

(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)

化学工业出版社印刷厂

880mm×1230mm 1/16 印张 $\frac{1}{2}$ 字数14千字

2012年3月北京第1版第1次印刷

书号:155025·1078

购书咨询:010-64518888

售后服务:010-64518899

网址:<http://www.cip.com.cn>

凡购买本书,如有缺损质量问题,本社销售中心负责调换。

定价:10.00元

版权所有 违者必究