

ICS 71. 100. 01; 87. 060. 10

G 57

备案号: 34665—2012

# HG

## 中华人民共和国化工行业标准

HG/T 3724—2011

代替 HG/T 3724—2003

---

### 媒介黑 PV(C. I. 媒介黑 9)

Mordant black PV(C. I. Mordant black 9)

2011-12-20 发布

2012-07-01 实施

---

中华人民共和国工业和信息化部 发布

## 前 言

本标准依据 GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》进行编制。

本标准代替 HG/T 3724—2003《媒介黑 PV(C. I. 媒介黑 9)》。

本标准与 HG/T 3724—2003 相比，除编辑性修改外主要技术变化如下：

- 修改了外观、水分和水不溶物指标(见第3章的表1, 2003年版的3.1、3.2)
- 增加了重金属元素的量指标和试验方法(见第3章的表1)；
- 修改了耐热压色牢度的试验温度(见5.9.6, 2003年版的5.8.5)。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布单位不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国石油和化学工业联合会提出。

本标准由全国染料标准化技术委员会(SAC/TC134)归口。

本标准起草单位：辽宁精化科技有限公司、沈阳化工研究院有限公司。

本标准主要起草人：张兆群、杨桂芳、王瑾。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

- HG/T 3724—2003。


## 媒介黑 PV(C. I. 媒介黑 9)

### 1 范围

本标准规定了媒介黑 PV(C. I. 媒介黑 9)产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

本标准适用于媒介黑 PV 的产品质量控制。

结构式：



分子式： $C_{16}H_{11}N_2NaO_6S$

相对分子质量：382.32(按 2007 年国际相对原子质量)

CAS RN:2052-25-7

### 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2374—2007 染料 染色测定的一般条件规定

GB/T 2380 媒介染料 染色色光和强度的测定

GB/T 2381—2006 染料及染料中间体 不溶物质含量的测定

GB/T 2386—2006 染料及染料中间体 水分的测定

GB/T 3671.1—1996 水溶性染料溶解度和溶液稳定性的测定(idt ISO 105-Z07:1995)

GB/T 3920—2008 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度(mod ISO 105-X12:2001)

GB/T 3921—2008 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度(mod ISO 105-C10:2006)

GB/T 3922—1995 纺织品耐汗渍色牢度试验方法(eqv ISO 105-E04:1994)

GB/T 4841.2—2006 染料染色标准深度色卡 藏青和黑色

GB/T 5713—1997 纺织品 色牢度试验 耐水色牢度(eqv ISO 105-E01:1994)

GB/T 6152—1997 纺织品 色牢度试验 耐热压色牢度(eqv ISO 105-X11:1994)

GB/T 6678—2003 化工产品采样总则

GB/T 6693—2009 染料 粉尘飞扬性的测定(idt ISO 105-Z06:1996)

GB/T 8427—2008 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧(mod ISO 105-B02:1994)

GB 19601 染料产品中 23 种有害芳香胺的限量及测定

GB 20814 染料产品中 10 种重金属元素的限量及测定

### 3 要求

#### 3.1 媒介黑 PV 的质量要求应符合表 1 的规定。

表 1 媒介黑 PV 的质量要求

项目	指标	试验方法
(1)外观	黑色均匀粉末或颗粒	5.1
(2)强度(为标准品的)/分	100	5.2
(3)色光(与标准品)	近似~微	5.2
(4)水分的质量分数/%	≤ 8.0	5.3
(5)水不溶物的质量分数/%	≤ 0.2	5.4
(6)溶解度(90℃)/(g/L)	≥ 100	5.5
(7)防尘性/级	> 3	5.6
(8)有害芳香胺的质量分数	符合 GB 19601 的标准要求	5.7
(9)重金属元素的质量分数	符合 GB 20814 的标准要求	5.8
(10)在羊毛织物上的色牢度/级	不低于本标准 3.2 要求	5.9

3.2 媒介黑 PV 在羊毛织物上的色牢度应不低于表 2 的规定。

表 2 媒介黑 PV 在羊毛织物上的色牢度

染色深度	耐光 (氙弧)	耐洗 50℃			耐汗渍						耐水			耐摩擦		耐热压 180℃
					酸			碱								
		变色	棉沾	毛沾	变色	棉沾	毛沾	变色	棉沾	毛沾	变色	棉沾	毛沾	干	湿	变色 4h
浅黑	6	3-4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	3-4	4-5
注:2%(owf)相当于浅黑染色标准深度。																

4 采样

以批为单位采样,一次拼混均匀的产品为一批。每批采样件数应符合 GB/T 6678-2003 中 7.6 的规定。所采样产品的包装必须完好,采样时勿使外界杂质落入产品中,用探管从上、中、下三部分采样,所采样品总量不得少于 200 g。将采得的样品充分混匀后,分装于两个清洁、干燥、密封良好的容器中,其上粘贴标签。注明:产品名称、批号、生产厂名称、取样日期、地点。一个供检验,一个保存备查。

5 试验方法

5.1 外观的评定

采用目视评定。

5.2 色光和强度的测定

5.2.1 染色一般条件

染色时的一般条件应符合 GB/T 2374-2007 的有关规定。染色操作按 GB/T 2380 的规定进行。染色深度规定为 1.0%(owf),染色用 4 g 羊毛凡力丁或毛线,染色浴比为 1:50。

5.2.2 染浴的配制

以一般染色机染色为例,于五个染杯中,按表 3 规定配制染浴。

表 3 染浴的配制

单位为毫升

染浴组分	染浴中各组分的体积				
	1	2	3	4	5
1 g/L 标样溶液	38	40	42		
1 g/L 试样溶液			—	38	40
100 g/L 无水硫酸钠溶液	4	4	4	4	4
10 g/L 乙酸溶液	4	4	4	4	4
20 g/L 硫酸溶液	2	2	2	2	2
10 g/L 重铬酸钾溶液	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
蒸馏水	149.5	147.5	145.5	149.5	147.5

### 5.2.3 染色操作

按 GB/T 2380 的规定进行。

### 5.2.4 色光和强度的评定

按 GB/T 2374—2007 中第 7 章的有关规定进行。

### 5.3 水分的测定

按 GB/T 2386—2006 中 3.2 烘干法的规定进行。

### 5.4 水不溶物的测定

按 GB/T 2381 2006 中有关水溶性染料的规定进行。

### 5.5 溶解度的测定

按 GB/T 3671.1—1996 的规定进行,溶解温度为 90℃~95℃。

### 5.6 防尘性的测定

按 GB/T 6693 2009 中有关目测法的规定进行。

### 5.7 有害芳香胺的量的测定

按 GB 19601 的规定进行。

### 5.8 重金属元素的量的测定

按 GB 20814 的规定进行。

### 5.9 在羊毛织物上色牢度的测定

#### 5.9.1 一般规定

所有色牢度的测试样应按 GB/T 4841.2 2006 的规定染成浅黑染色标准深度。

#### 5.9.2 耐摩擦色牢度的测定

耐摩擦色牢度按 GB/T 3920—2008 的规定进行。

#### 5.9.3 耐洗色牢度的测定

耐洗色牢度按 GB/T 3921—2008 的规定进行。试验条件采用 GB/T 3921—2008 表 2 中的试验方法 B(2)。

#### 5.9.4 耐汗渍色牢度的测定

耐汗渍色牢度按 GB/T 3922—1995 的规定进行。

#### 5.9.5 耐水色牢度的测定

耐水色牢度按 GB/T 5713—1997 的规定进行。

#### 5.9.6 耐热压色牢度的测定

耐热压色牢度按 GB/T 6152 1997 的规定进行,180℃干压(4 h 后评定)。

### 5.9.7 耐光色牢度的测定

耐光色牢度按 GB/T 8427-2008 的规定进行。

## 6 检验规则

### 6.1 检验分类

本标准第3章所列的检验项目均为型式检验项目。其中本标准表1中1~7项为出厂检验项目,应逐批进行检验。在正常连续生产情况下,每年至少进行一次型式检验。但如有下述情况需进行型式检验:

- a) 新产品最初定型时;
- b) 产品异地生产时;
- c) 生产配方、工艺及原材料有较大改变时;
- d) 停产三个月后又恢复生产时;
- e) 客户提出要求时。

### 6.2 出厂检验

媒介黑 PV 应由生产厂的质量检验部门检验合格,附合格证明后方可出厂。生产厂应保证所有出厂的媒介黑 PV 产品均符合本标准的要求。

### 6.3 复检

如果检验结果中有一项指标不符合本标准的要求时,应重新自两倍量的包装中取样进行检验,重新检验的结果,即使只有一项指标不符合本标准要求,则整批产品判定为不合格。

## 7 标志、标签、包装、运输、贮存

### 7.1 标志

媒介黑 PV 的每个包装容器上都应涂印耐久、清晰的标志,标志内容至少应有:

- a) 产品名称;
- b) 生产厂名称、地址;
- c) 生产日期;
- d) 净含量。

### 7.2 标签

产品应有标签,标签上应注明产品生产日期、合格证明、执行标准编号、批号。

### 7.3 包装

媒介黑 PV 装于内衬塑料袋的包装容器内,并加密封,每件净含量  $25\text{ kg} \pm 0.2\text{ kg}$ ,其它包装可与用户协商确定。

### 7.4 运输

运输时应防止倒置,小心轻放,避免碰撞,切勿损坏包装。

### 7.5 贮存

媒介黑 PV 应贮存于阴凉、干燥、通风处,防止受潮受热。

中 华 人 民 共 和 国  
化 工 行 业 标 准  
**媒介黑 PV(C. I. 媒介黑 9)**

HG/T 3724--2011

出版发行:化学工业出版社

(北京市东城区青年湖南街 13 号 邮政编码 100011)

化学工业出版社印刷厂

880mm×1230mm 1/16 印张 1/2 字数 9 千字

2012 年 6 月北京第 1 版第 1 次印刷

书号:155025·1106

---

购书咨询:010-64518888

售后服务:010-64518899

网址:<http://www.cip.com.cn>

凡购买本书,如有缺损质量问题,本社销售中心负责调换。

---

定价:10.00 元

版权所有 违者必究