

ICS 71.100.01;87.060.10

G 57

备案号:30167—2011

HG

# 中华人民共和国化工行业标准

HG/T 3433—2010

代替 HG/T 3433—2001

## 酸性紫红 B (C. I. 酸性紫 7)

Acid violet red B

(C. I. Acid violet 7)

2010-11-22 发布

2011-03-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部发布

## 前 言

本标准依据 GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第1部分:标准的结构和编写》进行编制。  
本标准代替 HG/T 3433—2001《酸性紫红 B》。

本标准与 HG/T 3433—2001 相比,除编辑性修改外主要技术变化如下:

——标准名称修改为《酸性紫红 B(C. I. 酸性紫 7)》(见标准名称,2001 年版的标准名称);  
——增加了有害芳香胺的量和重金属元素的量指标和试验方法(见 3.2、5.6、5.7)。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布单位不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国染料标准化技术委员会(SAC/TC134)归口。

本标准起草单位:沈阳化工研究院有限公司。

本标准主要起草人:杨振梅。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

——ZB G 57 026—1990;  
——HG/T 3433—1990;  
——HG/T 3433—2001。


## 酸性紫红 B(C. I. 酸性紫 7)

### 1 范围

本标准规定了酸性紫红 B(C. I. 酸性紫 7, 酸性品红 6B)产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

本标准适用于酸性紫红 B 的产品质量控制。

结构式：



分子式: C<sub>20</sub>H<sub>16</sub>N<sub>4</sub>Na<sub>2</sub>O<sub>9</sub>S<sub>2</sub>

相对分子质量: 566.47(按 2007 年国际相对原子质量)

CAS RN: 4321-69-1

### 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 2374—2007 染料 染色测定的一般条件规定
- GB/T 2378—2003 酸性染料 染色色光和强度的测定
- GB/T 2381—2006 染料及染料中间体 不溶物质含量的测定
- GB/T 2383 染料 筛分细度的测定
- GB/T 2386—2006 染料及染料中间体 水分的测定
- GB/T 3920—2008 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度(mod ISO 105-X12 : 2001)
- GB/T 3921—2008 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度(mod ISO 105-C10 : 2006)
- GB/T 3922—1995 纺织品耐汗渍色牢度试验方法(eqv ISO 105-E04 : 1994)
- GB/T 4841.1—2006 染料染色标准深度色卡 1/1
- GB/T 6152—1997 纺织品 色牢度试验 耐热压色牢度(eqv ISO 105-X11 : 1994)
- GB/T 6678—2003 化工产品采样总则
- GB/T 8427—2008 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度: 氙弧(mod ISO 105-B02 : 1994)
- GB 19601 染料产品中 23 种有害芳香胺的限量及测定
- GB 20814 染料产品中 10 种重金属元素的限量及测定

### 3 要求

3.1 外观: 深红色均匀粉末。

3.2 酸性紫红 B 的质量要求应符合表 1 的规定。

表 1 酸性紫红 B 的质量要求

项 目	指 标
1. 强度(为标准品的)/分	100
2. 色光(与标准品)	近似~微
3. 水分的质量分数/%	≤ 5.0
4. 水不溶物的质量分数/%	≤ 0.5
5. 细度(通过孔径 250 μm 筛残余物的质量分数) /%	≤ 5.0
6. 有害芳香胺的质量分数/(mg/kg)	符合 GB 19601 的标准要求
7. 重金属元素的质量分数/(mg/kg)	符合 GB 20814 的标准要求

3.3 酸性紫红 B 在羊毛织物上的色牢度应不低于表 2 的规定。

表 2 酸性紫红 B 在羊毛织物上的色牢度

染 色 深 度	耐 光 ( 氙 弧 )	耐 洗 50 ℃			耐 汗 漬						耐摩擦	耐热压 180 ℃	
					酸			碱					
		变色	棉沾	毛沾	变色	棉沾	毛沾	变色	棉沾	毛沾	干	湿	变色 (4 h 后)
1/1	3~4	2~3	3	4	4	3	3	3~4	2~3	3~4	4~5	3~4	4

注: 0.8 % (owf) 相当于 1/1 染色标准深度。

#### 4 采样

以批为单位采样, 一次拼混均匀的产品为一批。每批采样桶数应符合 GB/T 6678—2003 中 7.6 的规定。所采样产品的包装必须完好, 采样时勿使外界杂质落入产品中。用探管从上、中、下三部分采样, 所采样品总量不得少于 200 g。将采得的样品充分混匀后, 分装于两个清洁、干燥、密封良好的容器中, 其上粘贴标签, 注明产品名称、批号、生产厂名称、取样日期、地点。一个供检验, 另一个保存备查。

#### 5 试验方法

##### 5.1 外观的评定

采用目视评定。

##### 5.2 染色色光和强度的测定

###### 5.2.1 染色一般条件

染色时的一般条件应符合 GB/T 2374—2007 的有关规定。染色操作按 GB/T 2378—2003 中 6.1 规定的强酸性染色法进行。

染色深度规定为 0.5 % (owf), 染色用 4 g 毛线 (或羊毛凡力丁), 染色浴比为 1 : 50。

###### 5.2.2 染浴的配制

以一般染色机染色为例, 于五个染杯中, 按表 3 规定配制染浴。

表 3 染浴的配制

单位为毫升

染浴组分	染浴中各组分的体积				
	1	2	3	4	5
0.5 g/L 染料标准品溶液	38	40	42	—	—
0.5 g/L 染料样品溶液	—	—	—	38	40
100 g/L 无水硫酸钠溶液	4	4	4	4	4
10 g/L 硫酸溶液	12	12	12	12	12
蒸馏水	146	144	142	146	144

### 5.2.3 染色操作

按 GB/T 2378—2003 表 1 中的强酸性染色法和 6.1.4 的规定进行。

### 5.2.4 色光和强度的评定

按 GB/T 2374—2007 中第 7 章的有关规定进行。

### 5.3 水分的测定

按 GB/T 2386—2006 中 3.2 烘干法的规定进行。

### 5.4 水不溶物的测定

按 GB/T 2381—2006 中有关水溶性染料的规定进行。

### 5.5 细度的测定

按 GB/T 2383 的规定进行。所用标准筛的孔径为 250 μm。

### 5.6 有害芳香胺的量的测定

按 GB 19601 的规定进行。

### 5.7 重金属元素的量的测定

按 GB 20814 的规定进行。

### 5.8 在羊毛织物上色牢度的测定

#### 5.8.1 一般规定

所有色牢度的测试样应按 GB/T 4841.1—2006 的规定染成 1/1 染色标准深度。

#### 5.8.2 耐摩擦色牢度的测定

耐摩擦色牢度按 GB/T 3920—2008 的规定进行。

#### 5.8.3 耐洗色牢度的测定

耐洗色牢度按 GB/T 3921—2008 的规定进行。试验条件采用 GB/T 3921—2008 表 2 中的试验方法 B (2)。

#### 5.8.4 耐汗渍色牢度的测定

耐汗渍色牢度按 GB/T 3922—1995 的规定进行。

#### 5.8.5 耐热压色牢度的测定

耐热压色牢度按 GB/T 6152—1997 的规定进行，180 ℃干压 (4 h 后评定)。

#### 5.8.6 耐光色牢度的测定

耐光色牢度按 GB/T 8427—2008 的规定进行。

## 6 检验规则

### 6.1 检验分类

本标准 3.1、3.2 和 3.3 所列的检验项目均为型式检验项目。其中本标准的 3.1 和 3.2 中 1~5 项为出厂检验项目，应逐批进行检验。在正常连续生产情况下，每年至少进行一次型式检验。但如有下述情况需进行型式检验：

- 新产品最初定型时；
- 产品异地生产时；
- 生产配方、工艺及原材料有较大改变时；
- 停产三个月后又恢复生产时；
- 客户提出要求时。

### 6.2 出厂检验

酸性紫红 B 应由生产厂的质量检验部门检验合格，附合格证明后方可出厂。生产厂应保证所有出厂的酸性紫红 B 产品均符合本标准的要求。

### 6.3 复检

如果检验结果中有一项指标不符合本标准的要求时，应重新自两倍量的包装中取样进行检验，重新检验的结果，即使只有一项指标不符合本标准要求，则整批产品不能验收。

## 7 标志、标签、包装、运输、贮存

### 7.1 标志、标签

#### 7.1.1 标志

酸性紫红 B 的每个包装容器上都应涂印耐久、清晰的标志，标志内容至少应有：

- a) 产品名称；
- b) 生产厂名称、地址；
- c) 生产日期；
- d) 净含量；
- e) 产品质量检验合格证明。

#### 7.1.2 标签

产品应有标签，标签上应注明产品生产日期、合格证明、执行标准编号、批号。

### 7.2 包装

酸性紫红 B 装于内衬塑料袋的包装容器内，并加密封，每件净含量  $25\text{ kg} \pm 0.2\text{ kg}$  或  $50\text{ kg} \pm 0.2\text{ kg}$ ，其他包装可与用户协商确定。

### 7.3 运输

运输时应防止倒置，小心轻放，避免碰撞，切勿损坏包装。

### 7.4 贮存

酸性紫红 B 应贮存于阴凉、干燥、通风处，防止受潮受热。

中华人民共和国

化工行业标准

**酸性紫红 B(C. I. 酸性紫 7)**

HG/T 3433—2010

出版发行：化学工业出版社

(北京市东城区青年湖南街 13 号 邮政编码 100011)

北京云浩印刷有限责任公司印装

880mm×1230mm 1/16 印张 1/2 字数 9 千字

2011 年 3 月北京第 1 版第 1 次印刷

书号：155025 · 0926

---

购书咨询：010-64518888

售后服务：010-64518899

网址：<http://www.cip.com.cn>

凡购买本书，如有缺损质量问题，本社销售中心负责调换。

---

定价：10.00 元

版权所有 违者必究