

SN

中华人民共和国出入境检验检疫行业标准

SN/T 3780—2014

进出口纺织品 纤维定性分析 香蕉、菠萝、莲、椰壳和桑皮纤维

Textile for import and export—Method for identification of fiber—
Banana, pineapple, lotus, coconut and mulberry fiber

2014-01-13 发布

2014-08-01 实施

中 华 人 民 共 和 国 发 布
国家质量监督检验检疫总局

前　　言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由国家认证认可监督管理委员会提出并归口。

本标准起草单位：中华人民共和国绍兴出入境检验检疫局、中华人民共和国深圳出入境检验检疫局、国家知识产权局专利局。

本标准主要起草人：俞春华、乔鹏娟、董文洪、杨宝根、董锁拽、赵珊红。

进出口纺织品 纤维定性分析

香蕉、菠萝、莲、椰壳和桑皮纤维

1 范围

本标准规定了采用显微镜观察法、纤维细度测试法、密度测试法、纤维旋转测试法、着色试验法、热分解测试法等方法对五种植物纤维进行定性鉴别。

本标准适用于香蕉纤维、菠萝纤维、莲纤维、椰壳纤维、桑皮纤维原材料的定性鉴别。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2910.1—2009 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则

GB/T 5889—1986 芝麻化学成分定量分析方法

GB/T 11951—1989 纺织品 天然纤维 术语

FZ/T 01057.7—2007 纺织纤维鉴别试验方法 第7部分：密度梯度法

3 术语和定义

GB/T 11951 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

香蕉纤维 banana fiber

从香蕉茎秆中提取的纤维。

3.2

菠萝纤维 pineapple fiber

从菠萝叶片中提取的纤维。

3.3

莲纤维 lotus fiber

从荷茎秆中抽取的纤维。

3.4

椰壳纤维 coconut fiber

从椰子外壳部取得的纤维。

3.5

桑皮纤维 mulberry fiber

从桑树韧皮中取得的韧皮类纤维。

3.6

最大失重速率温度 main decomposition temperature

微商曲线上的峰顶点对应的温度。

4 原理

根据五种植物纤维不同的物理、化学性能,采用不同的分析方法对样品进行测试,将试验结果与相关技术表征进行对照,鉴别五种植物纤维。

5 样品的预处理

按 GB/T 2910.1—2009 中附录 A 中规定的方法进行预处理,如果试样上的染料对鉴别有影响,可采用任何去除染料的方法脱色,但不得损伤纤维或使纤维的性质有变化。如为植物原纤维,应进行原纤维脱胶处理,方法参照 GB/T 5889—1986,用 200 目筛网过滤,烘干,在光学显微镜下观察试样是否达到良好的单纤维分离状态。

6 试验

6.1 显微镜观察法

6.1.1 试验仪器及工具

纤维细度仪或扫描电镜、哈氏切片器、镊子、刀片、剪刀、载玻片、盖玻片等。

6.1.2 试剂

无水乙醇、甘油、乙醚、液体石蜡、火棉胶等。

6.1.3 试验方法

6.1.3.1 纵面观察

将适量纤维均匀平铺于载玻片上,加上少量液体石蜡,盖上盖玻片,放在 100~500 倍显微镜的载物台上。或采用扫描电镜,将样品拉直平行粘在样品台上,对样品进行镀金处理,将镀金好的样品放入扫描电镜做电子扫描,观察其形态,并记录试样纵面特征。

6.1.3.2 横截面观察

将用哈氏切片器制备好的试样横截面,置于载玻片上,加上少量液体石蜡,盖上盖玻片,放在 100~500 倍显微镜的载物台上。或取少量纤维拉直平行进行液氮冷冻处理,然后将纤维截断,把纤维横截面粘在样品台上进行镀金处理,将镀金好的样品放入扫描电镜做电子扫描,观察其形态,并记录试样横截面特征。

6.1.4 鉴别

菠萝纤维纵向有缝隙和孔洞,横节有枝节,无天然扭曲,横截面呈不规则圆形,单纤维无明显中腔;香蕉纤维纵向有横节,部分横节稍有凸起,与毛纤维的鳞片特征类似,横截面大多纤维呈腰圆形,有中腔,部分纤维没有明显中腔,呈实心腰圆形;莲纤维纵向表面比较光滑,有细微横纹,横截面呈圆形或近似圆形;椰壳纤维纵向平直,比较粗糙,表面有突出,横截面呈不规则圆形或多边形;桑皮纤维纵向为细长管状形,表面有横节、条纹,横截面有中腔,呈扁平的三角形、椭圆形或多边形。参见附录 A。

对植物纤维而言,由于植物产地、品种、生产环境不同,纤维形态可能有差异。

6.2 纤维细度试验法

6.2.1 试验仪器及工具

纤维细度仪、哈氏切片器、镊子、剪刀、电子天平(精度为 0.000 1 g)等。

6.2.2 试剂

无水乙醇、甘油、乙醚、液体石蜡等。

6.2.3 试验方法

单纤维细度采用纤维细度仪得到,用切片机切取 0.2 mm~0.4 mm 长的纤维片段,将这些纤维片段充分混合,置于载玻片上,加上少量液体石蜡,盖上盖玻片,放在 100~500 倍的纤维细度仪的载物台上,测量 1 500~2 000 根纤维的细度,取平均值。

6.2.4 鉴别

菠萝纤维单纤维细度 7 μm ~18 μm ;香蕉纤维单纤维细度 11 μm ~34 μm ;莲纤维单纤维细度 3 μm ~5 μm ;椰壳纤维单纤维细度 100 μm ~250 μm ;桑皮纤维单纤维细度 10 μm ~22 μm 。参见附录 B。

对植物纤维而言,由于植物产地、品种、生产环境不同,纤维单纤维细度可能有差异。

6.3 纤维密度试验法

6.3.1 试验仪器及工具

密度梯度仪、标准密度玻璃小球、密度计、测高仪、梯度管等。

6.3.2 试剂

二甲苯、四氯化碳等。

6.3.3 试验方法

执行 FZ/T 01057.7—2007 的规定。

6.3.4 鉴别

菠萝纤维密度为 1.54 g/cm^3 ;香蕉纤维密度为 1.36 g/cm^3 ;莲纤维密度为 1.18 g/cm^3 ;椰壳纤维密度为 1.15 g/cm^3 ;桑皮纤维密度为 1.42 g/cm^3 。参见附录 C。

对植物纤维而言,由于植物产地、品种、生产环境不同,纤维密度可能有差异。

6.4 纤维旋转方向试验法

6.4.1 试验仪器及工具

卤素干燥仪、镊子等。

6.4.2 试验方法

将一根单纤维浸入水中,使纤维充分润湿,在无风干燥环境下,用镊子钳住纤维的一端,使另一端垂直向下并靠近热源,使水分快速挥发,观察纤维在干燥过程中的旋转方向。

SN/T 3780—2014

6.4.3 鉴别

菠萝纤维呈顺时针旋转方向；香蕉纤维呈逆时针旋转方向；莲纤维呈逆时针旋转方向；椰壳纤维呈逆时针旋转方向；桑皮纤维呈顺时针旋转方向。参见附录 D。

对植物纤维而言，由于植物产地、品种、生产环境不同，纤维旋转方向可能有差异。

6.5 着色试验法

6.5.1 试验仪器及工具

电热恒温振荡器、量筒、烧杯、玻璃棒、调温电炉、电子天平(精度为 0.000 1 g)。

6.5.2 试剂配制

氯化锌+碘染色剂由下列两种溶液配制而成：

饱和氯化锌溶液的配制：将氯化锌加入到约 100 mL 温水中，直到剩余溶质不再溶解，让其冷却至室温，并观察有氯化锌结晶出现，将溶液贮存于棕色试剂瓶中备用。

碘溶液的配置：称取 2.1 g 碘化钾和 0.1 g 碘，用移液管缓慢加入 5 mL 水，边加边搅拌，使其混合均匀。如果碘有残留未被完全溶解，可能是水加入的速度太快，溶液应该废弃。

吸取 15 mL 饱和氯化锌溶液和 1 mL 水和所配置碘溶液混合，静置 6 h 以上，使所有沉淀物都沉降下去，缓慢倒出清液到棕色滴瓶中，并加入一小片碘，于黑暗处存放。不用时放在暗处，每两个月制备一次新液，并在使用前用已知纤维检查。

6.5.3 试验方法

取散纤维试样 0.5 g，用水充分浸透，取出沥干或用滤纸吸干，然后放入 50 mL 的三角烧瓶中，按 20 : 1 的浴比加入氯化锌+碘着色剂，常温振荡 3 min，然后充分水洗，取出沥干或用滤纸吸干，观察并记录试样的颜色。

6.5.4 鉴别

菠萝纤维呈深棕色；香蕉纤维呈金黄色；莲纤维呈深棕色；椰壳纤维呈深棕色；桑皮纤维呈深棕色。参见附录 E。

对植物纤维而言，由于植物产地、品种、生产环境不同，纤维着色性能可能有差异。

6.6 热分解试验法

6.6.1 试验仪器

热重分析仪：温度范围为 50 °C ~ 800 °C。

6.6.2 试验方法

将纤维剪成 2 mm 的长度，称取纤维样品量 5 mg 左右，放入标准铝坩埚中，热重分析仪升温速率可选 20 °C/min, N₂ 流量可选 20 mL/min。

6.6.3 鉴别

菠萝纤维最大失重速率温度为 351 °C，香蕉纤维为 366 °C，莲纤维为 335 °C，椰壳纤维为 372 °C，桑皮纤维为 362 °C。参见附录 F。

对植物纤维而言，由于植物产地不同，仪器及试验参数不同，纤维分解温度有差异。

6.7 系统鉴别

五种植物纤维的系统鉴别方法见附录 G。

7 试验报告

试验报告应包括下列内容：

- a) 使用的标准方法；
- b) 试验样品的详细描述；
- c) 试验结果；
- d) 试验日期及试验人员、复核人员；
- e) 试验中出现的异常情况；
- f) 与规定程序的偏离。



附录 A
(资料性附录)
五种植物纤维纵面和横截面形态特征

表 A.1 五种植物纤维纵向和横截面形态特征










纤维种类	纤维纵面	纤维横截面
菠萝纤维		
	有缝隙和孔洞,横节有枝节,无天然扭曲	呈不规则圆形,单纤维无明显中腔
香蕉纤维		
	有横节,部分横节稍有凸起,与毛纤维的鳞片特征类似	大多纤维呈腰圆形,有中腔;部分纤维没有明显中腔,呈实心腰圆形
莲纤维		
	表面比较光滑,有细微横纹	呈圆形或近似圆形

表 A.1 (续)

纤维种类	纤维纵面	纤维横截面	
椰壳纤维			
	纵向平直, 比较粗糙, 表面有突出	呈不规则圆形或多边形	
桑皮纤维			
	纵向为细长管状形, 表面上有横节、条纹	有中腔, 呈扁平的三角形、椭圆形或多边形	
注: 对植物纤维而言, 由于植物产地、品种、生产环境不同, 纤维形态可能有差异。			

附录 B
(资料性附录)
五种植物纤维单纤维细度指标

表 B.1 五种植物纤维单纤维细度指标

纤维种类	单纤维细度 μm
菠萝纤维	7~18
香蕉纤维	11~34
莲纤维	3~5
椰壳纤维	100~250
桑皮纤维	10~22

注 1: 其他纤维素纤维单纤维细度: 棉 14 μm ~17 μm , 茴麻 22 μm ~31 μm , 亚麻 14 μm ~21 μm , 竹原纤维 6 μm ~14 μm 。
注 2: 对植物纤维而言, 由于植物产地、品种、生产环境不同, 纤维单纤维细度可能有差异。



附录 C
(资料性附录)
五种植物纤维密度指标

表 C.1 五种植物纤维密度指标[(25±0.5)℃]

纤维种类	密度 g/cm ³
菠萝纤维	1.54
香蕉纤维	1.36
莲纤维	1.18
椰壳纤维	1.15
桑皮纤维	1.42

注 1: 其他纤维素纤维密度: 棉 1.54 g/cm³, 芝麻 1.51 g/cm³, 亚麻 1.5 g/cm³, 竹原纤维 1.38 g/cm³。
注 2: 对植物纤维而言, 由于植物产地、品种、生产环境不同, 纤维密度可能有差异。



附录 D
(资料性附录)
五种植物纤维旋转方向表

表 D.1 五种植物纤维旋转方向表

纤维种类	菠萝纤维	香蕉纤维	莲纤维	椰壳纤维	桑皮纤维
旋转特性	顺时针	逆时针	逆时针	逆时针	顺时针
注 1：具有呈逆时针方向旋转的纤维素纤维还有棉、亚麻、苎麻。					
具有呈顺时针方向旋转的纤维素纤维还有竹原纤维。					
注 2：对植物纤维而言，由于植物产地、品种、生产环境不同，纤维旋转方向可能有差异。					

附录 E
(资料性附录)
五种植物纤维着色反应结果

表 E.1 五种植物纤维着色反应结果

纤维名称	菠萝纤维	香蕉纤维	莲纤维	椰壳纤维	桑皮纤维
显色颜色	深棕色	金黄色	深棕色	深棕色	深棕色
注：对植物纤维而言，由于植物产地、品种、生产环境不同，纤维着色性能可能有差异。					

附录 F
(资料性附录)
五种植物纤维热分解温度

表 F.1 五种植物纤维热分解温度

纤维名称	菠萝纤维	香蕉纤维	莲纤维	椰壳纤维	桑皮纤维
最大失重速率温度 ℃	351	366	335	372	362
注：对植物纤维而言，由于植物产地不同，仪器及试验参数不同，纤维热分解温度有差异。					

附录 G
(规范性附录)
五种植物纤维系统鉴别方法

通过燃烧鉴别,未知样品被鉴定为纤维素纤维试样后,按照以下步骤(见图 G.1)进行:

- 首先通过纤维旋转方向鉴别,逆时针方向旋转的棉、亚麻、苎麻、椰壳、香蕉、莲纤维为 A 组,顺时针方向旋转的竹原、菠萝、桑皮纤维为 B 组。
- A 组试样通过显微镜法鉴别,棉纤维呈天然转曲,亚麻纵向有明显的横节纹,横节与纵向基本垂直,横截面呈不规则多边形,苎麻纵向有明显横节及纵向条纹,有左右倾斜或交叉裂纹,横截面呈腰圆形,有中腔;椰壳、香蕉、莲纤维再通过显色法鉴别,香蕉纤维呈金黄色,椰壳纤维和莲纤维再通过纤维尺寸或热分解鉴别,莲纤维直径较细、热分解温度低,椰壳纤维直径较粗、热分解温度高。
- B 组试样通过显微镜法鉴别,菠萝纤维纵向有缝隙和孔洞,横节有枝节,横截面呈不规则圆形,竹原纤维纵向有横节,并且具有或深或浅的沟槽,横截面呈现不规则的腰圆形,而桑皮纤维纵向为细长管状形,表面有横节,横截面呈腰圆形、椭圆形或多边形。竹原纤维和桑皮纤维再通过密度法鉴别,桑皮纤维密度较竹原纤维密度大。




图 G.1 五种植物纤维系统鉴别方法