



中华人民共和国国家标准

原GB/T 461.2—2002

转号为GB/T 2805-2006

现行


纸和纸板表面吸收度的测定

Paper and board—Determination of the rate of surface absorbing

2002-09-06发布

2003-01-01实施

中华人民共和国
国家质量监督检验检疫总局 发布



6.4 从滴定管中滴一滴溶液到试样上,同时开动秒表。待液滴被完全吸收,即迎光观察液滴光泽完全消失时停表,读取时间,应读准至1 s。

6.5 根据产品标准的要求,分别测定正反面或其中一面的纵、横向表面吸收速度,每一面纵、横向应至少各测定3张试样。

7 结果表示

试验结果应以正反面各自的测定结果的平均值表示,以秒(s)为单位。

8 试验报告

试验报告应包括以下项目:

- a) 本标准号;
- b) 试验用试剂名称、浓度,必要时应报告温度;
- c) 分别报告试样正反面测定结果的平均值,精确到秒;
- d) 试验结果变异系数;
- e) 试验时框架与水平面的角度;
- f) 偏离本标准的任何操作。



中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
纸和纸板表面吸收度的测定

GB/T 461.2—2002

*

中国标准出版社出版
北京复兴门外三里河北街 16 号

邮政编码：100045

电话：68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

*

开本 880×1230 1/16 印张 1/2 字数 6 千字
2002 年 12 月第一版 2002 年 12 月第一次印刷
印数 1—1 000

*

书号：155066·1-18951 定价 8.00 元
网址 www.bzcbs.com

版权专有 侵权必究
举报电话：(010)68533533



GB/T 461.2—2002