



中华人民共和国国家标准

GB/T 14629.1—2018
代替 GB/T 14629.1—1993

小湖羊皮

Huyang lamb skin

2018-12-28 发布

2019-07-01 实施

国家市场监督管理总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 GB/T 14629.1—1993《裘皮 小湖羊皮》。

本标准与 GB/T 14629.1—1993《裘皮 小湖羊皮》相比,主要技术变化如下:

- 修改了标准名称;
- 删除了通用术语(见 1993 年版的第 2 章);
- 删除了等级比差(见 1993 年版的 3.2);
- 修改了检验规则(见第 5 章,1993 年版的第 5 章);
- 简化了包装、运输、贮存(见第 6 章,1993 年版的第 6 章)。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国皮革工业标准化技术委员会(SAC/TC 252)归口。

本标准起草单位:桐乡市仙人裘皮草有限公司、嘉兴市皮毛和制鞋工业研究所、桐乡鑫诺皮草有限公司、中国皮革和制鞋工业研究院、嘉兴学院。

本标准主要起草人:袁绪政、姜苏杰、徐建清、沈国清、俞明锋、赵立国、沈兵、步巧巧。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

- GB/T 14629.1—1993。

小湖羊皮

1 范围

本标准规定了小湖羊皮的术语和定义、要求、检验方法、检验规则、包装、运输和贮存。
本标准适用于经宰杀后未经处理或仅经过适当保藏处理的生小湖羊皮。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

2.1

湖羊 **huyang**

原产我国太湖流域，主要分布于浙江省嘉兴市、湖州市、杭州市余杭区以及江苏省苏州市和上海市部分地区。属短脂尾绵羊，为白色羔皮羊品种。

2.2

小湖羊皮 **huyang lamb skin**

纯种湖羊所产的初生羔羊宰杀后剥取的皮，皮张面积一般不超过 2 700 cm²。

2.3

波浪卷花 **wave pattern**

花纹由弯曲成“S”形毛纤维紧密排列，组成毛面似波浪起伏图案。

2.4

片形花纹 **sheet pattern**

花纹排列不规则，组成形似片云状花纹图案。

3 要求

3.1 初加工要求

3.1.1 宰剥适当，皮形完整，毛、板洁净干燥。

3.1.2 加工形状为自然板。

3.2 皮板面积

皮板面积应符合表 1 的规定。

表 1 皮板面积 单位为平方厘米

| 皮片类型 | 皮板面积 | 计量方式 |
|------|-------------|------------------|
| 大片皮 | 1 780~2 700 | 以盐湿皮计，其他保藏方式适当调整 |
| 小片皮 | <1 780 | |

3.3 被毛长度

被毛长度应符合表 2 的规定。

表 2 被毛长度 单位为厘米

| 被毛类型 | 小毛 | 中毛 | 大毛 |
|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 被毛长度(<i>l</i>) | $1 \leq l < 2.5$ | $2.5 \leq l < 3.1$ | $3.1 \leq l < 3.5$ |

3.4 分级

分级应符合表 3 的规定。

表 3 分级

| 等级 | 质量要求 |
|--|--|
| 一级 | 小毛,色泽光滑,本白,大片皮,板质良好无折痕,毛细波浪形卷花或片花形花纹占全皮面积 1/2 以上,或中毛,弹性较好波浪形卷花或片花形花纹占全皮面积 3/4 以上 |
| 二级 | 中毛,色泽光滑,本白,大片皮,板质良好无折痕,毛细波浪形花或片花纹占全皮面积 1/2 以上,或小毛,花纹欠明显或毛略粗花纹明显;或具有一等皮品质的小片皮 |
| 三级 | 大毛,色泽欠光滑,大片皮,板质尚好,波浪形卷花欠显明或片花形占全皮面积 1/2,或小毛,花纹隐暗;或毛粗涩有花纹或具有二等皮品质的小片皮 |
| 四级 | 不符合等内皮品质的大片皮;或具有等内品质,长度 36.3 cm 腰宽 29.7 cm 以上的小片张皮;或花纹明显,颈部有底绒的非纯种大片皮 |
| 五级 | 不符合一级、二级、三级、四级要求,但仍具有制裘价值的大片皮张、小片皮张 |
| 凡毛绒空疏或轻微折痕、瘦薄板、淤血板、陈板等可以视品质酌情定级。对黄板、水伤皮、烘熟板、花板等,按四级皮、五级皮定级。 不符合大片皮规格的降一级,不符合小片皮规格的按五级皮定级。 | |

4 检验方法

4.1 总则

采用以量具测量与感官相结合的检验方法。

4.2 检验工具、设备与条件

- 4.2.1 测量工具,钢直尺、钢卷尺,精度 1 mm;梳子、镊子。
- 4.2.2 检验台,长、宽、高适度,台面平整,样品能在台上摊平。
- 4.2.3 检验条件,在自然光线充足,阳光不直射的室内检验。

4.3 板质

板朝上,观察其皮板是否清白和伤残情况,抚模板面厚薄是否适中均匀和坚韧。

4.4 色泽

毛朝上,在室内对着自然光线(阳光不能直射),观察毛面上所反射出的光泽程度。

4.5 毛长度

毛面朝上,在皮的荐部,用镊子将一束毛轻轻拉直,用量尺从毛根到毛梢进行测量。

4.6 花纹面积

毛朝上,上下边对折,花纹面积余缺互补。

4.7 皮板面积

将皮平放在检验台上,长度从颈部中间至尾根量出,宽度在腰间处量出,长、宽相乘即得面积。

5 检验规则

5.1 组批

以同一品种、同一产地、同一规格的产品组成一个检验批。

5.2 检验

逐张进行检验,应符合第3章的规定。

6 包装、运输和贮存

6.1 包装

产品的包装应采用适宜的包装材料,防止产品受损。

6.2 运输和贮存

运输和贮存应符合以下规定:

- 防曝晒、防雨雪;
 - 保持通风干燥,防蛀、防潮、防霉、防腐,避免高温环境;
 - 远离化学物质、液体侵蚀;
 - 避免尖锐物品的戳、划。
-

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
小 湖 羊 皮

GB/T 14629.1—2018

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: www.spc.org.cn

服务热线: 400-168-0010

2018年12月第一版

*

书号: 155066 · 1-62050

版权专有 侵权必究



GB/T 14629.1—2018