

中华人民共和国机械行业标准

JB/T 4279. 3-94

代替 JB 4279.3—86

漆包绕组线试验仪器设备检定方法

伸长试验仪

1 主题内容与适用范围

本标准规定了漆包线伸长试验仪的检定项目与技术要求、检定用器具、检定方法和检定结果及处理。本标准适用于漆包线伸长试验仪的检定。

2 引用标准

JB/T 4279.1 漆包绕组线试验仪器设备检定方法 总则

3 检定项目与技术要求

- 3.1 两夹具间的起始距离 L_0 应为 200 ± 1 mm, 夹具应能夹紧试样, 在拉伸过程中试样单侧移动打滑不超过 1 mm。
 - 3.2 活动夹具可移动的距离, 应在 100 mm 以上。
 - 3.3 活动夹具的移动速度应为 300 ± 60 mm/min。
 - 3.4 试样拉断时伸长试验仪活动夹具应自动停止移动, 伸长率数字显示值(%)应不超过实际伸长率(%) ± 1 (%)。

4 檢定用器具

- 4.1 秒表, 分度值 0.1 s。
 4.2 游标卡尺, 300 mm, 分度值 0.02 mm。
 4.3 刀片。

5 检定方法

- 5.1 用游标卡尺测量两夹具的起始距离 L_0 及活动夹具可移动的距离。
 5.2 用秒表测量活动夹具自起始位置移动到终止位置所需时间 t , 用游标卡尺测量移动距离 S 。
 按式(1)计算拉伸速度, 取 3 次测量值的平均值。

式中: S —活动夹具移动距离, mm;

t —拉伸时间, s。

5.3 检查夹具性能

- 5.3.1 装上导体标称直径为 5.0 mm 的试样，夹紧试样，并用刀片在试样上作夹具间距离标记。
 - 5.3.2 启动伸长试验仪，拉断试验。用刀片再次在断裂后试样上作夹具间距离标记。
 - 5.3.3 卸下试样。用游标卡尺测量试样两个断裂端上两次刀痕间距离。
 - 5.3.4 此项试验允许以仪器使用单位的最大规格试样代替标称直径为 5.0 mm 规格进行。

5.4 检查伸长率数字显示误差

- 5.4.1 装上导体标称直径为 5.0 mm 试样和 0.02 mm 试样，分别观察试样拉断时活动夹具是否能自动

机械工业部 1994-12-09 批准

1995-06-01 実施

停止移动,此项试验允许以使用单位的最大规格试样代替标称直径为 5.0 mm 规格,最小规格试样代替标称直径为 0.02 mm 规格进行。

5.4.2 将预置器分别置于 10%、30%、50%；启动伸长试验仪，将活动夹具分别移动至预置伸长率，记下数字显示值 δ 。

5.4.3 对于无预置器的伸长仪，将伸长仪装上导体标称直径为仪器使用单位的最大、中间、最小3个规格的试样，启动伸长仪，拉伸试样至拉断，记下数字显示值 δ_1 。

5.4.4 用游标卡尺测量试样被拉断或达到预置伸长率时，活动夹具离开起始位置的距离 L_1 ，按式(2)计算实际伸长率 δ_1 ：

$$\delta_2 = \frac{L_1 - L_0}{L_0} \times 100\% \quad \dots \dots \dots \quad (2)$$

式中: L_0 —两夹具的起始距离, mm;

L_1 ——拉断或拉至预置伸长率后活动夹具离固定夹具的距离, mm。

5.4.5 伸长率数字显示误差应符合式(3)要求:

式中: δ —伸长率数字显示值, %;

δ_2 —实际伸长率, %。

每次测景均应符合式(3)。

6 检定结果的处理

6.1 经检定合格的伸长试验仪发给检定证书, 不合格的发给检定结果通知书, 检定证书及检定结果通知书封面式样见 JB/T 4279.1 附录。

6.2 漆包线伸长试验仪的检定周期一般定为1年。

附加说明：

本标准由机械工业部上海电缆研究所提出并归口。

本标准由机械工业部上海电缆研究所等起草。

本标准主要起草人祝兵。

www.bzxz.net

免费标准下载网